

2-K-Parkettlack 874

Eigenschaften:

- 2-komponentige Polyurethanversiegelung, Mischungsverhältnis Lack 10 : Härter 1
- aromatenfrei
- hochabriebfest
- kratzfest nach DIN 68861, Teil 4, Beanspruchungsgruppe 4 E
- entspricht ÖNORM C 2354 Tab.1, Beanspruchungsklasse A,B und C
- geringe seitenverleimende Wirkung
- unanfällig gegen Pickel
- sehr gute Füllkraft
- sportbodengeeignet, zertifiziert nach DIN 18032/2
- seidenmatt/glänzend
- mit 883 Aqua-Lack überlackierbar

Zertifizierte Qualität
Institut für
Holztechnologie
DRESDEN

Für das Versiegeln von:

- allen Parkettarten, -hölzern und -böden
- auch für Dielen und Problemböden wie Parkett auf Fußbodenheizung, Holzpflaster, Hochkantlamellen, Sportböden

Technische Daten:

	2-K-Parkettlack 874	Härter 874
Basis:	ölmodifiziertes Urethan	Polyisocyanat
Farbe:	hellbraun	farblos
Konsistenz:	niedrigviskos	niedrigviskos
Dichte:	0,91 g/cm ³	0,93 g/cm ³
Reiniger/Verdünnung:	KH-Lackverdünnung	
Auftragsweise:	Mohairrolle	
Verbrauch:	bei Rollenauftrag 100 - 150 g/m ² pro Auftrag,	
Raumklima:	15-25°C, max. 75% rel. LF, empfohlen 40-65%rel.LF	
Trockenzeit:	nach 12 Stunden begeh-, oder überlackierbar	
Erste vorsichtige Nutzung:	nach 24 Stunden	
Endhärte:	nach 10 Tagen	
Zulässige Lagerzeit:	mindestens 6 Monate im Originalgebinde	
Frostempfindlich:	nein	nein
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	entzündlich	entzündlich
Gefahrklasse (VbF):	A II	A II
Giscode:	KH 1	DD 2
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich	

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

Untergrund:

Die zum Versiegeln vorgesehenen Böden müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Der Boden soll grob geschliffen werden (Körnung ca. 80). Fugen bis 2 mm mit 870 Holzkittlösung, gemischt mit Schleifstaub, verspachteln. Anschließend erfolgt der Feinschliff (Körnung 100 - 120) nach Trocknung von ca. 20 Minuten.

Verarbeitung:

Den fertig geschliffenen und gesäuberten Holzboden mittels Doppelfächenspachtel 2 mal mit 871 Spachtelpaste gleichmäßig abspachteln. Trocknung zwischen den Spachtelgängen ca. 30 Minuten. Anschließend 874 2-K-Parkettlack vor Gebrauch gut aufrühren und 10:1 mit 874 Härter gemischt in Streifen aufgießen und mit neuer Einwegrolle (z.B. Forbo Lackstreif oder Nylonwalze) gleichmäßig 1 mal satt (mindestens 150 g/m²) rollen. Die Mischung ist 2 Stunden verarbeitbar. Trocknungszeit mindestens 12 Stunden, hiernach ist auch ein weiterer Lackauftrag möglich. Buche sowie empfindliche Hölzer dürfen nicht direkt gespachtelt werden, dort einen Vollaufbau mit 874 2-K-Parkettlack (2 – 3 mal rollen) vornehmen. Mit Forbo Nylonwalze kann ein Lackauftrag von 250 – 300 g/m² realisiert werden.

Hinweis: Evtl. Oberflächenstörungen (Staub-/Schmutzeinschlüsse u. ä.) lassen sich ohne komplettes Abschleifen beseitigen. Hierzu einen Zwischenschliff mit Gitter 120/150 durchführen, Boden durch nebelfeuchtes Wischen oder Spachteln von 883 Aqua-Lack entstauben und 883 Aqua-Lack nach Trocknung satt mittels Forbo Techno Aqua- Versiegelungswalze rollen. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.

Pflegehinweis: Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Hierfür empfehlen wir unsere 887 Parkett- und Bodenpflege selbstglänzend oder 888 Universalpflege.

Für die Einhaltung des Gleitreibungsbeiwertes nach DIN 18032 ist ausschließlich 887 Parkett- und Bodenpflege einzusetzen. Bitte gesonderte Information abfordern.

Reinigungsmittel: Verunreinigungen durch 874 2-K-Parkettlack möglichst rasch mit KH-Verdünnung reinigen. Versiegelungswalzen nicht wiederverwenden, da eine Reinigung nicht vollständig möglich ist und Verschmutzungen durch anreagierten Lack auftreten können.

Sicherheitshinweis: Stammlack und Härter sind entzündlich und enthalten z.T. Gefahrstoffe, Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten!

Versandpackungen: 10 l Einweggebinde netto
1 l Härter netto

Zur besonderen Beachtung: Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !