

LOBASOL® HS Akzent 100 Oil

Lösemittelfreies Hartöl auf Basis pflanzlicher Öle. Es wird eine verfestigte Oberfläche erzielt.

Artikel-Nr. 10601
Giscode Ö 10
Gebindegröße 0,75 Liter, 3 Liter

Einsatzbereich Geeignet zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden. LOBASOL® HS Akzent 100 Oil erreicht die erhöhte Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R10 nach BGR 181 und DIN 51130.

Verarbeitung *Normal beanspruchte Oberflächen*
Die Oberfläche des Parketts muß trocken, gut geschliffen und frei von Öl, Fett, Wachs und Schleifstaub sein. LOBASOL® HS Akzent 100 Oil wird mit einer Metallspachtel aufgetragen. Nach kurzer Einwirkdauer wird eine zweite Schicht naß in naß gespachtelt. Alternativ kann die Fläche auch mit der LOBATOOL Lackwalze "Microfaser 60-80" einmal dünn gerollt werden. Nach jedem Ölauftrag muß die Fläche mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen Pad überarbeitet werden.

Stärker beanspruchte Oberflächen
Die Oberfläche des Parketts muß trocken, gut geschliffen und frei von Öl, Fett, Wachs und Schleifstaub sein. LOBASOL® HS Akzent 100 Oil wird mit einer Metallspachtel aufgetragen. Nach Zwischentrocknung über Nacht wird eine zweite Schicht gespachtelt. Alternativ hierzu kann zur Erzielung einer samtigeren Oberfläche auch LOBASOL® HS Akzent 100 Wax verwendet werden. Die Fläche muß nach jedem Öl- oder Waxauftrag mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen Pad überarbeitet werden.

Achtung
Überschüssiges Material muß beim Egalisieren vollständig abgenommen werden. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich.

Inhaltsstoffe Modifizierte Pflanzenöle, bleifreie Trockenstoffe

Materialverbrauch 30-60 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknungszeit Begehbar nach 12 Stunden.
Leicht beanspruchbar nach 24 Stunden.
Voll belastbar nach 10 Tagen.

Verdünner Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung und Transport +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL® Produkten sind zu beachten