

## LOBASOL® HS 2K ImpactOil

Lösemittelfreies 2-Komponenten Hartöl auf Basis pflanzlicher Öle zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden.

Artikel-Nr. 10610  
Giscode Ö 10  
Gebindegröße 2,5kg (farblos, weiß)

**Einsatzbereich** Lösemittelfreies 2-Komponenten Hartöl auf Basis pflanzlicher Öle zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden. Die Zugabe der Härterkomponente führt zu einer raschen Durchtrocknung. Mit LOBASOL® HS 2K ImpactOil wird - gerollt oder gespachtelt - eine matte, natürliche Optik erzielt. LOBASOL® HS 2K ImpactOil erreicht die erhöhte Rutschhemmung der Bewertungsgruppe R9 nach BGR 181 und DIN 51130.

**Verarbeitung** *Vorbereitung*  
Produkt vor Gebrauch auf Verarbeitungstemperatur temperieren. Danach Härterkomponente im Verhältnis 10:1 zugeben und gut einrühren. Nach dem Abmischen 2 Stunden verarbeitbar. Die Oberfläche des Holzfußbodens muß trocken, gut geschliffen und frei von Öl, Fett, Wachs und Schleifstaub sein.

*Verarbeitung*

LOBASOL® HS 2K ImpactOil mit der LOBATOOL Lackwalze "Microfaser 60-80" einmal gleichmäßig dünn rollen, und nach einer Einwirkzeit von etwa 1 Stunde mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen Pad egalisieren.

*Colorieren von Holzfußböden*

LOBASOL® HS 2K ImpactOil mit einem Flächenspachtel auftragen. Nach einer Einwirkzeit von etwa 20 Minuten mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen Pad egalisieren. Unmittelbar danach eine zweite Schicht in derselben Weise aufbringen. Auf Böden mit Fugen, bzw. Dielenböden mit Fasen ist ein Auftrag mit der Lackwalze LOBATOOL "Microfaser 60-80" erforderlich. Nach einer Einwirkzeit von etwa 1 Stunde mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem beigen Pad egalisieren.

*Achtung*

Überschüssiges Material muß beim Egalisieren vollständig abgenommen werden. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich.

**Inhaltsstoffe** Modifizierte Pflanzenöle, bleifreie Trockenstoffe  
Aliphatisches Polyisocyanat

**Materialverbrauch** 30-60 g/m<sup>2</sup> je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

**Trocknungszeit** Begehbar nach 12 Stunden.  
Leicht beanspruchbar nach 24 Stunden.  
Voll belastbar nach 10 Tagen.

**Verdünner** Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt

**Lagerung und Transport** +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

**Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL® Produkten sind zu beachten**

LOBA GmbH Co. KG  
Tel: +49 (0)7156 357 220  
Fax: +49 (0)7156 357 211  
Mail: service@loba.de

Erstellt: 07.07.2009