

LOBASOL® Deck & Teak Oil

Spezialöl für den Außeneinsatz auf Basis pflanzlicher Öle. Durch das gute Eindringvermögen wird das Holz konserviert, bleibt dabei aber offenporig und atmungsaktiv. Die natürliche Schönheit und Struktur des Holzes werden optisch hervorgehoben.

Artikel-Nr. 10615
Giscode Ö 60
Gebindegröße 0,75 Liter, 2,5 Liter, 12 Liter

Einsatzbereich Zur Imprägnierung von Gartenmöbeln, Decks und anderen Gegenständen aus Teak und anderen Holzarten im Außenbereich.

Verarbeitung *Untergrundvorbereitung*
Verarbeitung bei Außentemperaturen von mindestens 10 °C. Das zu imprägnierende Holz muß sauber und trocken sein. Alte Anstriche bei Bedarf vorher abschleifen. Den letzten Schliff mit Korn 120 durchführen.

Verarbeitung
LOBASOL® Deck & Teak Oil gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Tuch in Richtung der Holzmaserung auftragen. Nach etwa 30 Minuten Einwirkdauer nicht aufgenommenes Öl mit einem Pinsel oder einem nichtflusenden Lappen vollständig austreichen, bzw. abnehmen. Das Holz nach Trocknung über Nacht erneut mit einem Pinsel oder nichtflusenden Lappen einölen. Dabei so lange naß in naß nacharbeiten, bis das Holz vollständig gesättigt ist. Überschüssiges Öl vollständig abnehmen.

Inhaltsstoffe Modifizierte Öle, aliphatische Kohlenwasserstoffe, bleifreie Sikkative

Materialverbrauch Weichholz: 200-250mL/m²
Hartholz: 100-120mL/m²

Trocknungszeit Bei guter Belüftung 12 Stunden.

Verdüner Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung und Transport +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL® Produkten sind zu beachten