

LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax

Lösemittelfreies Hartöl auf Basis pflanzlicher Öle und Wachse. Es wird eine verfestigte Oberfläche erzielt.

Artikel-Nr. 10621
Giscode Ö 10
Gebindegröße 2,5 Liter

Einsatzbereich Geeignet zur imprägnierenden Erstbehandlung von Holzfußböden.

Verarbeitung *Normal beanspruchte Flächen*

Material vor Gebrauch gut aufrühren. Die Oberfläche des Parketts muß trocken, gut geschliffen und frei von Öl, Fett, Wachs und Schleifstaub sein. LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax mit einer Lackwalze LOBATOOL "Microfaser 60-80" einmal dünn auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 60 Minuten wird die gesamte Fläche mit einer Einscheibenmaschine mit beigem Pad egalisiert.

Stärker beanspruchte Flächen

Material vor Gebrauch gut aufrühren. Die Oberfläche des Parketts muß trocken, gut geschliffen und frei von Öl, Fett, Wachs und Schleifstaub sein. LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax mit einer Lackwalze LOBATOOL "Microfaser 60-80" einmal dünn auftragen. Nach einer Einwirkzeit von ca. 60 Minuten wird die gesamte Fläche mit einer Einscheibenmaschine mit beigem Pad egalisiert. Nach Trocknung über Nacht wird eine weitere Schicht LOBASOL® HS Select 100 Oil/Wax mit einer Metallspachtel aufgetragen und erneut mit Einscheibenmaschine und beigem Pad egalisiert.

Achtung

Überschüssiges Material muß beim Egalisieren vollständig abgenommen werden. Auf einzelnen Exotenhölzern sind Trocknungsverzögerungen möglich.

Inhaltsstoffe Modifizierte Pflanzenöle, pflanzliche Wachse, bleifreie Trockenstoffe

Materialverbrauch 30-60 g/m² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes.

Trocknungszeit Begehbar nach 12 Stunden.
Leicht beanspruchbar nach 24 Stunden.
Voll belastbar nach 10 Tagen.

Verdünner Nicht verdünnen. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung und Transport +5°C bis +25°C, 36 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBASOL® Produkten sind zu beachten