

LOBADUR® WS EasyPrime

Wässrige Roll- und Spachtelgrundierung auf Polyurethan-Acrylat-Basis für Parkett und Holzfußböden.

Artikel-Nr.	11036-9	2004/42/CE
Glanzgrad:	Entfällt	EU Grenzwert für das Produkt
Gebindegröße:	5 l	Kat. A/i: 140g/l (2007/2010)
Giscode:	W3 + / Ersatzprodukt gem. TRGS 617	Dieses Produkt enthält maximal 75g/l VOC
Festkörper:	30 ± 1%	
Viskosität DIN 4:	18 ± 1s	

Einsatzbereich: Parkett- und Holzfußböden aus europäischen und den momentan üblichen exotischen Holzarten. LOBA Holzartenliste beachten, im Zweifelsfall ist eine Rückfrage im Werk erforderlich. Die kantenverleimende Wirkung von Wasserlacken wird reduziert. Bei fachgerecht verlegten und schubfest verklebten Parkett- und Holzfußböden treten keine Blockverleimungen auf. Leicht schichtbildend.

Verarbeitungshinweise:

- Material gut aufschütteln
- Auf Altböden mit Fugen, stark farbstoffhaltigen Hölzern, Bunthölzern, LOBADUR® WS EasyPrime nur rollen.

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Untergrund vorbereiten und LOBADUR® WS EasyPrime rollen, alternativ LOBADUR® WS EasyPrime in zwei Aufträgen im Kreuzgang spachteln
2. Trocknung
3. LOBADUR® Wassersiegel rollen

Auftragsgerät: LOBATool Lackwalze Deluxe 120, LOBATool Lackwalze Microfaser 100 -120 LOBATool Flächenspachtel (rostfrei)

Materialverbrauch: Rollauftrag 100 - 120 ml/m² (8 - 10 m²/l) 1. Spachtelauftrag ca. 40 ml/m² (25 m²/l)
2. Spachtelauftrag ca. 20 ml/m² (50 m²/l)

Trocknungszeit: Gerollt frühestens überlackierbar nach ca. 60 Minuten. Trocknung zwischen den Aufträgen ca. 30 Min. Gespachtelt frühestens überlackierbar nach ca. 30 Minuten.
Bei Trocknungsverzögerungen optisch erkennbare, vollständige Trocknung abwarten. Bei Trocknungsverzögerungen optisch erkennbare, vollständige Trocknung abwarten.

Zur Überlackierung geeignete Lacke:	Normale Beanspruchung	Bis starke Beanspruchung	Bis besonders starke Beanspruchung
	LOBADUR® WS Life	LOBADUR® WS Viva	LOBADUR® WS 2K Supra
		LOBADUR® WS Global	LOBADUR® WS 2K Duo
		LOBADUR® WS EasyFinish	

Zwischenschliff: LOBADUR® WS EasyPrime nicht zwischenschleifen. Bei ausreichend hoher Schichtdicke (Rollapplikation, gering saugfähiger Untergrund) kann die Fläche mit einer Einscheibenmaschine und untergelegtem LOBATool Schleifvlies P 320 abgefahren werden. Vor Überlackierung sorgfältig entstauben.

Verdünner: Die Grundierung ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Lagerung und Transport: +5°C bis +25°C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBADUR® WS Produkten sind zu beachten.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de