

LOBADUR® WS EasyFillPlus

Wässriges schnelltrocknendes Bindemittel auf Acrylat-Basis zur Herstellung von Holzkitt.

Artikel-Nr.	11038
Glanzgrad:	Entfällt
Gebindegröße:	5 l, 1 l
Giscode:	W 2 + / Ersatzprodukt gem. TRGS 617
Festkörper:	20 ± 1%
Viskosität DIN 4:	Nicht bestimmt

Einsatzbereich: Zum Verschließen von Fugen und kleinen Beschädigungen an verklebten Parkett- und Holzfußböden.
Auf Holzkonstruktionen genagelte oder geschraubte Holzböden werden üblicherweise nicht verkittet, der trockene Holzkitt wird zumindest teilweise ausbrechen.
Ergibt nach der Trocknung eine Holzkittmasse mit gutem Füllvermögen und guter Haftung.

Verarbeitungshinweise:

- Material gut aufschütteln
- LOBADUR® WS EasyFillPlus mit möglichst feinem Holzschleifstaub der jeweiligen Holzart zu einer pastösen, geschmeidigen Masse anteigen
- Je feiner das verwendete Schleifmehl, desto spachtelfähiger ist die Masse und desto besser ist die Haftung in der Fuge.
- Vor dem Feinschliff wird der gesamte Boden abgespachtelt, bei größeren Fugen bzw. Beschädigungen den Vorgang nach Trocknung wiederholen
- Reste von der Oberfläche sorgfältig abziehen
- Auf der Fläche befindlichen Kitt nach Trocknung vollständig abschleifen (Feinschliff)

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Grobschliff und Mittelschliff (z.B. Korn 36 , Korn 60)
2. Verkitten
3. Trocknung
4. Feinschliff (z.B. Korn 100 / Korn 120)
5. Oberflächenbehandlung

Auftragsgerät: LOBATOOL Flächenspachtel (rostfrei)

Materialverbrauch: Bei neu verlegtem Parkett mit feinen Fugen ca. 50 ml/m² (20 m²/l)

Trocknungszeit: Abhängig von der Fugengröße nach ein bis zwei Stunden schleifbar.
Überarbeitung mit wässrigen LOBADUR®-Systemen nach frühestens 2 Stunden.
Überarbeitung mit lösemittelhaltigen LOBADUR® Systemen bzw. LOBASOL® Öl-Systemen erst nach vollständiger Trocknung (über Nacht).

Mögliche Oberflächenbehandlung mit: Alle wässrigen LOBADUR® Lacksysteme ohne Einschränkung.
Alle lösemittelhaltigen LOBADUR® Lacksysteme nach vollständiger Trocknung.
Alle LOBASOL® Öl-Systeme nach vollständiger Trocknung.

Verdünner: Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Lagerung und Transport: +5°C bis +25°C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBADUR® WS Produkten sind zu beachten.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de