

LOBADUR® WS TopGel

Wässriger Lackspachtel auf Polyurethan-Acrylat-Basis für die Anwendung in der Zwischenschicht.

Artikel-Nr. 11455
Glanzgrad: Entfällt
Gebindegröße: 4 kg
Giscode: W3 / Ersatzprodukt gem. TRGS 617
Festkörper: 38 ±1%
Viskosität: Nicht bestimmt

Einsatzbereich: LOBADUR® WS TopGel verschließt kleine Fugen <0,3 mm und grobe Holzporen. Lackabkipper werden dadurch verhindert, die Flächen erscheinen optisch füllig. LOBADUR® WS TopGel ersetzt keinen Fugenkitt.

Verarbeitungshinweise:

- Material gut aufrühren
- Vor dem letzten Lackauftrag, und nach einem gründlichen Zwischenschliff mit rostfreier Lackspachtel in einem Auftrag sorgfältig abspachteln

Aufbauempfehlung für Parkett und Holzfußböden:

1. Untergrund vorbereiten, grundieren und LOBADUR® Wassersiegel auftragen.
2. Trocknung, Zwischenschliff
3. LOBADUR® WS TopGel einmal sorgfältig spachteln
4. Nach Trocknung LOBADUR® Wassersiegel rollen

Auftragsgerät: LOBATool Flächenspachtel (rostfrei)

Materialverbrauch: Spachtelauftrag ca. 20 g/m² (50 m²/kg)

Trocknungszeit: Frühestens überlackierbar nach ca. 30 Minuten.
Bei Trocknungsverzögerungen abwarten, bis die optisch erkennbare, vollständige Trocknung erfolgt ist.

Zur Überlackierung geeignete Lacke: In Kombination mit allen LOBADUR® Wassersiegeln einsetzbar.
Ausnahme: LOBADUR® WS EasyFinish glänzend.

Zwischenschliff: LOBADUR® WS TopGel kann innerhalb 24 Stunden ohne Zwischenschliff überlackiert werden. Nach dieser Zeit ist zur Erzielung einer ausreichenden Haftung ein Zwischenschliff erforderlich.

Verdünner: Das Gel ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Lagerung und Transport: +5 bis + 25 °C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBADUR® WS Produkten sind zu beachten.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de

Erstellt : 28.06.2005 DK