

LOBADUR® WS 2K Duo (Kork)

2-Komponenten-Wassersiegel auf Polyurethan-Basis mit sehr hoher Endhärte, großer Elastizität und ausgezeichneter Chemikalienbeständigkeit.

Artikel-Nr.	11466 - 9	2004/42/CE
Glanzgrad:	matt (ca. 18*), halbmatt (ca. 30*), extramatt (ca. 8*) antislip (entfällt)	EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/j: 140g/l (2007/2010) Dieses Produkt matt enthält maximal 49 g/l VOC
Gebindegröße:	matt und halbmatt 5kg, 2,5kg, 1kg extramatt 5kg, - jeweils incl. Härter	Dieses Produkt halbmatt enthält maximal 49 g/l VOC Dieses Produkt extramatt enthält maximal 67 g/l VOC
Giscode:	W2/DD+ (extramatt W3/DD+)	(Verarbeitungsfertige Mischung mit WS 2K Härter)
Festkörper:	36 ± 1% abgemischt	
Viskosität DIN 4:	23 ± 1s abgemischt	

Einsatzbereich: Korkbeläge mit normaler bis besonders starker Beanspruchung.

Verarbeitungshinweise:

- Kork erst nach genügendem Abbinden des Klebstoffes versiegeln (Herstellerangaben beachten)
- Masse aufschütteln, Härter im Verhältnis 10 : 1 (bei extramatt 5 : 1) zugeben und durch schütteln einmischen.
- Sollen Teilmengen abgemischt werden LOBATool Messbecher verwenden, bzw. auswiegen
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBATool Versiegelungseimer verwenden.
- Nach dem Abmischen 2 Stunden verarbeitbar.

Aufbauempfehlung für Korkbeläge:
(für Parkett und Holzfußböden siehe separate Information)

Unbehandelter Naturkork

LOBADUR® WS 2K Duo in drei Anstrichen rollen
Nach dem ersten Auftrag Trocknung über Nacht
(reduziert die Gefahr von Granulatquellungen)
Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag

Werkseitig vorbeschichteter Kork

Angaben des Korklieferanten beachten.
Bei Eignung zur Nachlackierung nach einem
Zwischenschliff in ein bis zwei Aufträgen
LOBADUR® WS 2K Duo rollen

Renovierung / Nachlackierung alter Beschichtungen

Grundreinigung mit LOBA® CareRemover / LOBACARE® Wachsentrferner. Der Einsatz einer
Einscheibenmaschine und PadScheiben grün / rot ist erforderlich. Rückstände von Pflegemitteln
müssen vollständig entfernt sein, bereits geringe Rückstände stören die Haftung des Lackes.
Nachwischen mit klarem Wasser
Nach Trocknung gründlicher Zwischenschliff
LOBADUR® WS 2K Duo in ein bis zwei Anstrichen rollen

Auftragsgerät: LOBATool Lackwalze DeLuxe 120, LOBATool Lackwalze Microfaser 100 – 120

Materialverbrauch: Jeder Walzauftrag 100 - 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)

Trocknungszeit: Frühestens überlackierbar nach 4 bis 6 Stunden, vorsichtig begehbar nach 4 bis 6 Stunden,
leichte Beanspruchung nach 24 Stunden, volle Belastbarkeit nach 5 Tagen.

Zwischenschliff: Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden.
Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt.

Verdünner: Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden! Bei ungünstigen
Bedingungen kann die Antrocknung durch Zugabe von LOBADUR® WS Argo verzögert werden.
LOBADUR® WS Argo erst nach dem Abmischen mit Härter zugeben.

Lagerung und Transport: +5 bis + 25 °C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR,
Härter enthält Isocyanat, Xi reizend

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBADUR® WS Produkten sind zu beachten.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de

* Der Glanzgrad wird gemessen bei 60°.
Er ist abhängig von der Schichtdicke und den
Klimabedingungen (Temp., rel. LF) während der
Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.