

LOBADUR® WS EasyFinish (Kork)

Einkomponenten-Wassersiegel auf Polyurethan-Acrylat-Basis mit exzellenten Beständigkeiten.

Artikel-Nr.	11517	2004/42/CE
Glanzgrad:	matt (ca. 20*) halbmatt (ca. 40*)	EU Grenzwert für das Produkt Kat. A/i: 140g/l (2007/2010)
Gebindegröße:	matt 5l - halbmatt 10l, 5l – glänzend 5l	Dieses Produkt matt enthält maximal 80g/l VOC
Giscode:	W3+ - Ersatzprodukt gem. TRGS 617	Dieses Produkt halbmatt enthält maximal 80g/l VOC
Festkörper:	35 ± 1%	Dieses Produkt glänzend enthält maximal 90g/l VOC
Viskosität DIN 4:	23 ± 1s	

Einsatzbereich: Korkbeläge mit normaler bis starker Beanspruchung.
Den Gleitreibungsbeiwert für Sportböden gemäß DIN 18032 erreicht
LOBADUR® WS EasyFinish halbmatt in Kombination mit LOBA® SportCare.

Verarbeitungshinweise:

- Kork erst nach genügendem Abbinden des Klebstoffes versiegeln (Herstellerangaben beachten)
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBATOOL Versiegelungseimer verwenden.

Aufbauempfehlung für Korkbeläge:
(für Parkett und Holzfußböden siehe separate Information)

Unbehandelter Naturkork
LOBADUR® WS EasyFinish in drei Anstrichen rollen
Nach dem ersten Auftrag Trocknung über Nacht (reduziert die Gefahr von Granulatquellungen)
Zwischenschliff vor dem letzten Auftrag

Werkseitig vorbeschichteter Kork
Angaben des Korklieferanten beachten.
Bei Eignung zur Nachlackierung nach einem Zwischenschliff in ein bis zwei Aufträgen
LOBADUR® WS EasyFinish rollen

Renovierung / Nachlackierung alter Beschichtungen

Grundreinigung mit LOBA® CareRemover. Der Einsatz einer Einscheibenmaschine und PadScheiben grün / rot ist erforderlich. Rückstände von Pflegemitteln müssen vollständig entfernt sein, bereits geringe Rückstände stören die Haftung des Lackes.
Nachwischen mit klarem Wasser
Nach Trocknung gründlicher Zwischenschliff
LOBADUR® WS EasyFinish in ein bis zwei Anstrichen rollen

Auftragsgerät: LOBATOOL Lackwalze DeLuxe 120 oder LOBATOOL Lackwalze Microfaser 100 – 120

Materialverbrauch: Jeder Walzauftrag 100 – 120 g/m² (8 - 10 m²/kg)

Trocknungszeit: Frühestens überlackierbar nach 4 bis 6 Stunden, vorsichtig begehbar nach 4 bis 6 Stunden, leichte Beanspruchung nach 24 Stunden, volle Belastbarkeit nach 5 Tagen.

Zwischenschliff: Innerhalb von 24 Stunden kann ohne, danach nur mit einem Zwischenschliff überlackiert werden. Mit einem Zwischenschliff vor dem letzten Anstrich wird eine gleichmäßigere Oberfläche erzielt.

Verdünner: Der Lack ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden! Bei ungünstigen Bedingungen kann die Antrocknung durch Zugabe von LOBADUR® WS Argo verzögert werden.

Lagerung und Transport: +5 bis +25 °C, 12 Monate lagerstabil, kein Gefahrgut nach ADR,

Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBADUR® WS Produkten sind zu beachten.

LOBA GmbH & Co. KG
Tel: +49 (0) 7156 357 220
Fax: + 49 (0) 7156 357 211
Mail: service@loba.de

* Der Glanzgrad wird gemessen bei 60°.
Er ist abhängig von der Schichtdicke und den Klimabedingungen (Temp., rel. LF) während der Trocknung. Die Werte sind lediglich orientierend.