

## LOBADUR<sup>®</sup> WS 2K Contact

### Wässriger 2-Komponenten Haftprimer zur Nachlackierung von Mehrschichtparkett ohne Zwischenschliff

Artikel-Nr. 11520  
Gebindegröße: 0,5kg Masse und 0,25kg Härter - Kombigebinde  
Giscode: W3/DD

**Einsatzbereich:** Wässriger Haftprimer zur Nachversiegelung von UV-lackiertem Mehrschichtparkett **ohne Zwischenschliff**. Geeignet zur nachträglichen Erzielung neuer Oberflächeneigenschaften, wie: Kantenschutz, Glanzgradänderungen, Rutschhemmung nach DIN 18032 oder BGR 181, Vergilbungsschutz bei hellen Hölzern durch Einsatz von LOBADUR<sup>®</sup> WS UV-Protect oder Brandschutz gem. C<sub>fl</sub>-s1 DIN EN 13501

**Verarbeitungshinweise:**

- Masse aufschütteln, im Verhältnis 2 : 1 den Härter zugeben und durch Schütteln einmischen
- Nach dem Abmischen 2 Stunden verarbeitbar
- Abgemischtes Material wegen entstehenden Überdrucks nicht in geschlossenen Gefäßen lagern

**Aufbauempfehlung für UV-lackiertes Fertigparkett**

- 1.1. Neu verlegtes, werkseitig UV-lackiertes Mehrschichtparkett sorgfältig entstauben, sonstige Verschmutzungen gründlich entfernen. Ein Zwischenschliff ist nicht erforderlich
- 1.2. Bereits genutztes, UV-lackiertes Mehrschichtparkett zweimalig grundreinigen mit LOBA<sup>®</sup> CareRemover (s. auch die Technische Information zu LOBA<sup>®</sup> CareRemover)
2. LOBADUR<sup>®</sup> WS2K Contact in einer Schicht sorgfältig spachteln
3. Nach klebfreiem Abtrocknen (ca. 2 Stunden) mit LOBADUR<sup>®</sup> WS 2K Supra oder LOBADUR<sup>®</sup> WS 2K Duo lackieren

Wegen der Vielzahl möglicher Untergründe ist eine vorherige Haftungsprüfung, bzw. Rücksprache mit der LOBA Anwendungstechnik erforderlich. Im Falle der Nachlackierung von bereits genutztem Mehrschichtparkett ist eine Haftungsprüfung durch Anwendung von LOBADUR<sup>®</sup> WS 2K Contact und nachfolgender Überlackierung gem. dieser Technischen Information auf einer kleinen Fläche sowie einer Begutachtung nach fünf Tagen erforderlich. Erst nach dieser Prüfung und festgestellter Haftung des Systemaufbaus kann LOBADUR<sup>®</sup> WS 2K Contact vollflächig eingesetzt werden.

**Auftragsgerät:** LOBATOOL Flächenspachtel

**Materialverbrauch:** Ca. 10 g/m<sup>2</sup> (100 m<sup>2</sup>/kg), 1 Kombigebinde ausreichend für ca. 70m<sup>2</sup>

**Trocknungszeit:** Frühestens überlackierbar nach 2 Stunden, (klebfreies Abtrocknen abwarten), jedoch innerhalb von 24 Stunden.

**Verdünner:** Der Primer ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden

**Lagerung und Transport:** +5 bis +25°C, 12 Monate lagerstabil  
Härter enthält Isocyanat, Xi reizend, Kein Gefahrgut nach ADR

### Die allgemeinen Hinweise zur Verarbeitung von LOBADUR<sup>®</sup> WS Produkten sind zu beachten.

LOBA GmbH & Co. KG  
Tel: +49 (0) 7156 357 220  
Fax: + 49 (0) 7156 357 211  
Mail: service@loba.de