

Aqua-Seal SpachtelGel

05/03

- Beschreibung:** AQUA-SEAL SpachtelGel ist ein schnelltrocknender gelartiger Grund- und Zwischensiegel auf der Basis wasserverdünnbarer Acrylat-Polyurethandispersionen. AQUA-SEAL SpachtelGel ist nahezu geruchsfrei, unbrennbar und ist als Grundsiegel oder Zwischenschicht für unsere AQUA-SEAL Wasserlacke entwickelt. Die Entsprechende Eignung entnehmen Sie dem Techn. Merkblatt des Siegels. Durch die gelartige Konsistenz des Materials lassen sich geschlossene Flächen erzielen, die auch feine Haarfugen in Holzfußböden überspannen. Hierdurch wird ein hervorragendes Füllvermögen und eine brillante Optik des Aufbaus erzielt. AQUA-SEAL SpachtelGel ist schneller überversiegelbar und durch die geringe Eindringtiefe in Holzfugen etwas geringer seitenverleimend als entsprechende Siegelmaterialien. Giscode - W3.
- Anwendung:** Das Material wird in 2 Schichten über Kreuz gespachtelt. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Überversiegelung in der Regel ohne Zwischenschliff. SpachtelGel kann direkt auf der Holzoberfläche oder als Zwischenschicht (nach einer Rollschicht unserer diversen AQUA-SEAL Siegel) verwendet werden. Als Zwischenschicht ist SpachtelGel am schnellsten und optimalsten zu verarbeiten. Bei Problemhölzern wie Buche, Ahorn und Esche, SpachtelGel nur als Zwischenschicht einsetzen (direktes Spachteln dieser Holzarten mit wasserbasierten Qualitäten verursacht bekanntlich die Gefahr der Schattenbildung). Die Arbeitsweise bitte unbedingt auf die Beanspruchungsklasse abstimmen!
- Trocknung:** Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte nach 30 - 60 Minuten überversiegelbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Vor der Überversiegelung muß die Oberfläche gleichmäßig trocken sein.
- Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:

1 Grundsicht:	ca. 30-35 ml/m ² bzw. ca. 30 m ² /l
1 Zwischenschicht:	ca. 15-20 ml/m ² bzw. ca. 60 m ² /l
- Lagerung und Transport:** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
- Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)