

Aqua-Seal Uni-Primer

05/03

1. **Beschreibung:** AQUA-SEAL Uni-Primer ist ein wasserbasierter Grundsiegel für den Auftrag auf Parkett u.a. Holzfußböden. Aufgrund seiner hohen Elastizität besitzt dieses Produkt eine geringere seitenverleimende Wirkung als herkömmliche Wasserlacke. Wegen dieser Eigenschaft kann es auch auf Hochkantlamellen- und Holzpflasterböden eingesetzt werden. Es ist auch geeignet auf nicht schubfest verklebtem Parkett, schwimmend verlegten Dielenböden sowie auf Parkett mit Fußbodenheizung. Giscode - W2.
2. **Besonderer Hinweis:** AQUA-SEAL Uni-Primer ist die ideale Grundierung für unsere AQUA-SEAL-Familie. Die entsprechende Eignung entnehmen Sie dem Merkblatt des Siegels. Als Deckbeschichtung ist er nicht geeignet. Vor dem Zwischenschliff der 1. Deckschicht muß das System vollständig durchgetrocknet sein. Ein Vermischen der verschiedenen AQUA-SEAL-Qualitäten in der flüssigen Phase ist nicht möglich.
3. **Anwendung:** Das Material wird 1 x satt gerollt. Es ist nicht für einen Spachtelauftrag geeignet. Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Überversiegelung meist ohne Zwischenschliff.
4. **Spezielle Tips zur Wasser-Versiegelung:** AQUA-SEAL Uni-Primer sollte nicht auf den Holzfußboden vorgeschüttet werden, sondern die optimale Verarbeitung erfolgt aus dem Eimer heraus. Mit dieser Arbeitsweise wird der Gefahr der Schattenbildung vermieden.
5. **Trocknung:** Bei 23°C/50 % rel. Luftfeuchte bei einer Roll-Schicht: nach ca. 1-2 Std. begeh- und überversiegelbar. Wegen der Gefahr des Quellschubs ist eine Wartezeit über Nacht sinnvoll. Wegen der Holzquellung empfehlen wir jedoch nur einen Rollauftrag pro Tag. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Vor der Überversiegelung muß die Oberfläche gleichmäßig trocken sein und keine Schüsselung aufweisen.
6. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Rollschicht: ca. 90-130 ml/m² bzw. ca. 8-12 m²/l
7. **Lagerung und Transport:** Frostsicher, kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
8. **Werkseitig versiegeltes Fertigparkett:** Dieser Grundsiegel ist nicht für die Nachversiegelung von Fertigparkett geeignet.
9. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)