

# Bonacare

## Produktbeschreibung

Bonacare besteht aus pflanzlichen Ölen, synthetischen Wachsen sowie Testbenzin als Lösungsmittel.

## Eigenschaften

- imprägniert die problematischen Kopf- und Seitenfugen
- unempfindlich gegen eindringende Feuchtigkeit
- ein Anquellen des Fugenbereiches durch zu feuchtes Wischen wird somit verhindert
- Bonacare bleibt in der Fuge, härtet dort aus und schützt



## Technische Daten

<b>Lacktyp:</b>	Mischung aus pflanzlichen Ölen und synthetischen Wachsen
<b>Lösemittel:</b>	Testbenzin
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
<b>Verbrauch:</b>	ca. 1 Liter für 100 m <sup>2</sup> , 10 g/m <sup>2</sup>
<b>Werkzeuge zum Verarbeiten:</b>	Lappen oder Pads
<b>Kennzeichnung:</b>	mindergiftig nach GefStoffV
<b>UN-Nr:</b>	1263
<b>VbF:</b>	entzündlich A II
<b>Abfallschlüsselnummer:</b>	08 01 11
<b>Gebindeentsorgung:</b>	über DSD oder Interseroh
<b>Lagerung:</b>	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Lagerfähigkeit:</b>	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lieferform:</b>	6 x 1l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

## Verarbeitung

Bonacare ist geeignet für die Imprägnierung der Kopf- und Seitenfugen von Fertigparkett, fertig versiegeltem Kork und Laminat. Bonacare nach der Neuverlegung mit ungezahnter Stahl- oder Kunststoffspachtel so dünn wie möglich auftragen. Bei größeren Flächen den zu bearbeitenden Teil in Abschnitte von etwa 10-15 m<sup>2</sup> aufteilen.

Die Fläche dann mit einer Einscheibenmaschine und einem weißen Pad gleichmäßig polieren. Falls notwendig, mit einem weichen Lappen aus Baumwolle nacharbeiten. Wichtig!! Es darf kein Rückstand auf der Fläche zurückbleiben.

Die polierte Fläche anschließend nicht mehr betreten!

Nach 12 Stunden sind die Flächen begehbar

Achtung: Getränkte Lappen oder Pads nur in geschlossenen Behältern oder unter Wasser aufbewahren, da die Gefahr durch Selbstentzündung der trockenen Öle besteht.

**Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!**

**Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt!**

**Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.**

### Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit.(Stand 01.04)

**Service-Telefonnummer 0180/4266 283.**

**Bona GmbH**  
Jahnstr. 12  
D-65549 Limburg / Lahn  
Deutschland  
**Telefon:**  
0049-64 31-40 08-0  
**Telefax:**  
0049-64 31-40 08-25  
**E-Mail:**  
bona@bona.com  
**Internet:**  
www.bona.com