

# Bonaseal 400

## Produktbeschreibung

Bonaseal 400 ist ein lösemittelhaltiger Einkomponenten-Decklack auf Öl-Kunstharzbasis. Er ist auf allen gebräuchlichen Parkettarten und anderen Hölzern im Innenbereich bei normaler bis mittlerer Strapazierung geeignet.

## Eigenschaften

- gute Verschleißfestigkeit und Elastizität
- gleithemmende Eigenschaften nach DIN 18032, Teil II
- keine seitenverleimende Wirkung



## Technische Daten

<b>Lacktyp:</b>	Urethanalkyd
<b>Lösemittel:</b>	aromatenfreies Testbenzin
<b>Glanzgrad:</b>	matt, halbmatt, glänzend
<b>Dichte:</b>	0,88 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
<b>Mischungsverhältnis:</b>	1-Komponentenlack
<b>Verbrauch:</b>	ca. 1 Liter für 8-10 m <sup>2</sup> (100-120 g/m <sup>2</sup> ) pro Anstrich
<b>Trockenzeit:</b>	8-10 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
<b>Werkzeuge zum Verarbeiten:</b>	Mohairrolle, Streichbürste
<b>Kennzeichnung:</b>	entzündlich nach GefStoffV
<b>GISCODE:</b>	KH 1
<b>VbF:</b>	entzündlich A II
<b>UN:</b>	1263
<b>Abfallschlüsselnummer:</b>	91 206
<b>Gebindeentsorgung:</b>	über DSD oder Interseroh
<b>Lagerung:</b>	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Lagerfähigkeit:</b>	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lieferform:</b>	4 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

## Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muß gut geschliffen, gründlich gereinigt und frei von Fett, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Holzschliff eine Tellermaschine mit Bona SandScrad-System, Schleifgitter oder Schleifpapier der Körnung 120-150 verwenden.

# Bonaseal 400

## Verarbeitung

Bonaseal 400 ist gebrauchsfertig und wird mit einer Mohairrolle aufgetragen. Pro Tag nur einen Anstrich aufbringen. Nach der Trocknung des ersten Anstrichs erfolgt der Lackzwischen-schliff. Die Anzahl der Anstriche ist von der Holzart und dem zu erwartenden Verschleiß der Fläche abhängig. 2-3 Anstriche sind meistens ausreichend.

Geeignete Grundierungen:

Universalgrund bei verwachsenen Altböden und Preseal

## Verbrauch:

1Liter für 8-10 m<sup>2</sup> (100-120 g/m<sup>2</sup>) pro Anstrich. Pfützenbildung vermeiden.

## Trockenzeit:

8-10 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte pro Schicht. Ca. 10 Std. nach der letzten Versiegelungsschicht kann der Boden vorsichtig betreten werden. Die Reinigung ist nach 8-14 Tagen möglich, danach können auch Teppiche ausgelegt werden.

**Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!**

**Beachten Sie die Hinweise auf dem Sicherheitsdatenblatt!**

**Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.**

### Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit.(Stand 01.04)

**Service-Telefonnummer 0180/4266 283.**

**Bona GmbH**  
Jahnstr. 12  
D-65549 Limburg / Lahn  
Deutschland  
**Telefon:**  
0049-64 31-40 08-0  
**Telefax:**  
0049-64 31-40 08-25  
**E-Mail:**  
bona@bona.com  
**Internet:**  
www.bona.com