



CC-Comfort-Versiegelungslack

1. Produktbeschreibung

1-K-Versiegelung für Parkett- und Korkböden in normal beanspruchten Bereichen. Ergibt einen strapazierfähigen elastischen Siegelfilm. Ausgezeichneter Verlauf, gute Chemikalien- und Abriebbeständigkeit. Besonders leicht und sicher in der Anwendung. Je nach Wunsch matte oder seidengänzende Einstellung. Anzuwenden nach Feinschliff oder Grundierung des Bodens. Umweltgerechte Formulierung auf wässriger Basis.

2. Anwendungsbereiche

Geeignet für Holz- und Parkettfußböden sowie für Korkböden mit einer Mindest-Rohkorkdichte von 500 kg/m³.

3. Anwendung

Der Boden muss feingeschliffen oder grundiert sein, sauber, trocken, staub-, fett-, öl- und wachsfrei. Verarbeitungs- und Raumtemperatur 15-25°C.

CC-Comfort-Versiegelungslack sorgfältig aufschütteln und mit der *CC-Versiegelungsrolle „Aquatop“* (10 mm) gleichmässig auf den staubfreien sauberen Boden aufrollen. Auf der Seite des Haupt-Lichteinfalls (d.h. in der Regel auf einer Fensterseite) beginnen und vom Licht weg arbeiten, um die Fläche während der Arbeit beobachten und eventuelle Fehlstellen sofort nachbessern zu können. Den Lack dabei in max. 1 m breiten Bahnen quer zum Lichteinfall (d.h. parallel zur Fensterfläche) mit der Rolle verteilen und im Anschluss in Richtung des Lichteinfalls gleichmässig ausrollen. Pfützenbildung vermeiden. Erstauftrag ca. 4 Stunden trocknen lassen.

Nach Trocknung Zwischenschliff (Kopfschliff) des Bodens mit der *CC-Einscheibenmaschine SRP1* und einem Schleifgitter 150er Körnung durchführen, um aufgestellte Holzfasern zu entfernen und die Oberfläche zu glätten. Schleifstaub gründlich entfernen. Anschließend den zweiten Lackauftrag vornehmen und über Nacht trocknen lassen. Danach ist der Belag vorsichtig benutzbar. Verbrauch: ca. 250 g/m² bei zwei Aufträgen.

Hinweis: Bei Auftrag und Trocknung starke Sonneneinstrahlung und Zugluft vermeiden und die Oberfläche vor Staub schützen. Fußbodenheizung vorher abstellen. Raumecken und schwer zugängliche Stellen, die nicht vollständig mit Hilfe der Rolle grundiert werden können, mit einem Flachpinsel vorstreichen. Anschließend weitestmöglich überrollen, um Streichränder zu vermeiden.

Die Endhärte des Lackes ist nach ca. 10 Tagen erreicht. In dieser Zeit Möbel vorsichtig einbringen und auf das Auslegen von Teppichen verzichten. Nassreinigungen in den ersten 14 Tagen vermeiden. Danach die Oberfläche mit *CC-Parkett-Glanz* oder *CC-Parkett-Matt* einpflegen.

4. Technische Daten

pH-Wert: ca. 8,0 (Konzentrat)

Produktcode für Oberflächenbehandlungsmittel (Giscode): W 3

Inhaltsstoffangaben: Polymere, Verlaufs- und Filmbildungsmittel, Additive.

CC-Comfort-Versiegelungslack im verschlossenen Originalgebinde kühl und trocken, vor Frost geschützt lagern. Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

5. Qualitätsprüfung

Zertifiziert durch TFI/TÜV Rheinland/Berlin-Brandenburg



6. Gebindegrößen

2,5 l	- Kanister (seidenglänzend)	Art.-Nr. 0110
2,5 l	- Kanister (matt)	Art.-Nr. 0120
10 l	- Kanister (seidenglänzend)	Art.-Nr. 0117
10 l	- Kanister (matt)	Art.-Nr. 0127

Unsere vorstehende anwendungstechnische Beratung erfolgt nach dem besten Wissen und dem neuesten Erkenntnisstand der Reinigungstechnik. Daher werden bei der Benutzung unserer Qualitätsprodukte unter sorgfältiger Beachtung der auf ihnen angegebenen Benutzungshinweise sowie der von uns vorgeschlagenen Vorgehensweise auf den Materialien, für deren Reinigung diese Produkte bestimmt sind, Schäden nicht entstehen. Die Verwendung unserer Produkte erfolgt jedoch außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten, unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und befreit Sie nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Unsere Beratungshinweise sind deshalb unverbindlich und können - auch hinsichtlich etwaiger Schutzrechte Dritter - nicht als Haftungsgrundlage uns gegenüber geltend gemacht werden.