

# D-5 Imprägniersiegel

## Produktbeschreibung

D-5 Imprägniersiegel ist ein lösemittelhaltiger Einkomponenten-Polyurethan-Lack mit tiefem Eindringvermögen.

## Eigenschaften

- hoch abriebfest
- kurze Trockenzeit
- hohe Elastizität
- ausgezeichnete Verschleißfestigkeit
- gute Anfeuerung



## Technische Daten

<b>Basis:</b>	Polyfunktionelles, aromatisches Isocyanatpräpolymer
<b>Lösemittel:</b>	2 Methoxy-propyl-Acetat und Kohlenwasserstoffe
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftrags bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
<b>Verbrauch:</b>	ca. 1 Liter für 10-15 m <sup>2</sup>
<b>Trockenzeit:</b>	1-2 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
<b>Werkzeuge zum Verarbeiten:</b>	Mohairrolle, Streichbürste
<b>Kennzeichnung:</b>	mindergiftig
<b>GISCODE:</b>	DD1
<b>VbF:</b>	leicht entzündlich A I
<b>Abfallschlüsselnummer:</b>	91 206
<b>Gebindeentsorgung:</b>	über DSD oder Interseroh
<b>Lagerung:</b>	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Lagerfähigkeit:</b>	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
<b>Lieferform:</b>	4 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

## Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muss gut geschliffen, gründlich gereinigt und frei von Fett, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Holzschliff eine Tellermaschine mit Bona SandScrad-System, Schleifgitter oder Schleifpapier der Körnung 120-150 verwenden.

# D-5 Imprägniersiegel

## Verarbeitung

Auf allen gebräuchlichen Parkettarten und anderen Hölzern im Innenbereich. D-5 Imprägniersiegel ist in Verbindung mit Bona Polish Paste für stark strapazierte Parkettböden, besonders Tanzböden geeignet. Wird eine starke Anfeuerung mit einer filmbildenden Versiegelung gewünscht, kann D-5 Imprägniersiegel auch mit Bona Wasserlacken überlackiert werden.

D-5 Imprägniersiegel wird 2 x gleichmäßig auf den fertig geschliffenen Parkettboden mit einer Mohairrolle oder Streichbürste aufgetragen. Trocknung über Nacht, anschließend mit Bona SandScrad System oder Schleifgitter der Körnung 120 gleichmäßig matt schleifen. Bona Polish Paste wird mit einem Lappen oder maschinell dünn aufgetragen und anschließend mit einer Maschine aufgebohnt. Bei starkem Verschleiß ist ein 2. Auftrag mit Bona Polish Paste empfehlenswert. Vor dem Auftrag von Bona Wasserlacken 1 x mit Bona Gel abspachteln.

## Verbrauch:

1 Liter für 8-10 m<sup>2</sup> (100-120 g/m<sup>2</sup>) pro Anstrich. Pfützenbildung vermeiden.

## Trockenzeit:

Ca. 15 Min. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte pro Schicht.

## Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Universal Verdünnungsmittel reinigen. Grundierungsreste nicht in die Kanalisation geben und einer geordneten Deponie zuführen.

## Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

**Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.**

### Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

**Service-Telefonnummer 0180/4266 283.**

**Bona GmbH**  
Jahnstr. 12  
D-65549 Limburg / Lahn  
Deutschland  
**Telefon:**  
0049-64 31-40 08-0  
**Telefax:**  
0049-64 31-40 08-25  
**E-Mail:**  
bona@bona.com  
**Internet:**  
www.bona.com