

FK-Silber

Kunststoff-Streichgrund

05/03

1. **Beschreibung:** FK-Silber ist ein gut füllender, schnelltrocknender Kunststoff-Streichgrund zur Grundierung von Parkett u.a. Holzoberflächen. FK-Silber ist für die lösemittelbasierten Parkettsiegel unseres Hauses, LT-Export-Familie, L62 Säurehärtter, UNO-Polyurethan-Siegel geeignet. FK-Silber dringt tief in die Holzfaser ein, verfestigt sie und ergibt helle Böden. Geringe Wachsreste werden durch FK-Silber isoliert. Giscode - G2.
2. **Anwendung:** FK-Silber wird einmal satt im Streich-/Rollverfahren aufgetragen. Ein Spachteln ist im Kreuzgang mit Zwischentrocknung möglich. Mit FK-Silber können schubfest verklebte Stab- und Mosaik-Parkettböden mit normaler bis mittlerer Beanspruchung behandelt werden. Ein Zwischenschliff ist nicht notwendig.
3. **Trocknung:** Bei 23°C/50 % rel. Luftfeuchte nach ca. 20-60 Minuten überversiegelbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.
4. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Roll-/Streichschicht: ca. 100 ml/m² bzw. ca. 10 m²/l
5. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
6. **Verwendungseinschränkungen:** FK-Silber wird nicht bei stark oder extrem stark beanspruchten Flächen wie z.B. Schulen oder Gaststätten, sowie Exotenhölzer eingesetzt. Geringe Wachsreste in der Holzoberfläche werden so isoliert, dass die nachfolgende Versiegelung gut durchhärtet. Auf sehr stark verwachsenen Altböden sind Siegelsysteme ohne Grund vorzuziehen.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)