

## Fertigparkettleim D 3 556

- Eigenschaften:**
- gebrauchsfertig
  - wasserfest nach DIN EN 204 Beanspruchungsgruppe D 3
  - mit Vernetzer D kann Beanspruchungsgruppe D 4 erreicht werden
  - transparente, harte Leimfuge
  - lösemittelfrei
  - frostbeständig (wiederauftaubar)

- Einsatzgebiet:**
- zur Nut – Feder – Leimung von:
- Laminat
- für die flächige Leimung von:
- Fenster - Türen
  - Schichtstoffplatten
  - Holzmaterialien

<b>Technische Daten:</b>	Basis:	PVAC-Dispersion
	Farbe:	weiß
	Konsistenz:	niedrigviskos
	Dichte:	1,08 g/cm <sup>3</sup>
	Vernetzerzusatz:	5 % Vernetzer D
	Verarbeitungszeit:	4 – 5 Stunden *
	Verdüner/Reiniger:	Wasser
	Auftragsweise:	aus Tropfflasche
	Verbrauch:	1 Flasche für ca. 20 m <sup>2</sup> Laminat
	Nassklebezeit:	4 – 6 Minuten
	Beste Verarbeitbarkeit:	innerhalb ca. 12 Monate, Anbruch verschließen und alsbald aufbrauchen.
	Lagerbedingungen:	gut verschlossen bei Normaltemperatur
	Frostempfindlich:	nein, wieder auftaubar
	Feuergefährlich:	nein
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	keine
		GISCODE D1
	Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich

Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

\* Die Verarbeitungszeit der Leim/Vernetzermischung bedeutet, daß innerhalb dieser Zeit Leimungen die Beanspruchungsgruppe D 4 erreichen. Danach wird die Mischung unbrauchbar.

- Vorbedingungen:** Die günstigsten Voraussetzungen für eine einwandfreie Leimung sind:  
Holz-, Leim- und Raumtemperatur 18 °C, Holzfeuchte 8 - 12 %, relative Luftfeuchtigkeit 60 - 75 %

- Verarbeitung:** Auf Unterkante der Nut und Oberkante der Feder dosiert auftragen und Elemente sofort zusammenfügen. Herausquellenden Leim leicht abbinden lassen (Hautbildung) und mit einem Kunststoffspachtel abstoßen mit sauberem, feuchten Lappen nachwischen, dabei leim vollständig entfernen.  
Zur Erhöhung der Beständigkeit kann 5% Vernetzer D zugesetzt werden. Dazu beide Komponenten sorgfältig mischen und Leim innerhalb der Topfzeit von 4 - 5 Stunden verarbeiten. Danach wird die Mischung unbrauchbar.

Abweichende Verarbeitungshinweise der Laminat/Fertigparketthersteller beachten.

- Versandpackungen:** Tropfflasche á 750 g netto  
12 Stck. Im Karton

**Zur besonderen  
Beachtung:**

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

33207-556.rtf

Stand 30. Dezember 2004  
Ersetzt Ausgabe vom März 1998