

Gapmaster

Produktbeschreibung

Bona Gapmaster ist eine silikonfreie Fugendichtmasse und schließt die Fuge u.a. zwischen bereits versiegelter Oberfläche und Sockelleiste, ist schnell schleifbar und in 13 Farben (weiß, Ahorn, Esche/Fichte, Buche hell, Buche dunkel, Nuss, Teak, Rötliche Exotenhölzer, Eiche dunkel, Eiche hell, Kirsch, Mooreiche, Wenge) zur Überversiegelung mit allen üblichen wasser- und lösemittelhaltigen Parkettlacken geeignet. Gapmaster ist dauerelastisch, lösemittel- und geruchsfrei.

Eigenschaften

- dauerelastisch
- lösemittelfrei
- geruchsfrei
- in unterschiedlichen Farben erhältlich
- hervorragende Eigen- und Flankenhaftung
- schnell schleifbar und zur Überversiegelung mit allen wasser- und lösemittelhaltigen Parkettlacken geeignet



Technische Daten

Basis:	Acrylat, dauerelastisch
Lösemittel:	--
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15 bis +25°C betragen
Verbrauch:	je nach Holzart ca. 40-60 g/m ²
Trockenzeit:	ca. 18-24 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte schleifbar ca. 2-3 Tagen belastbar
Kennzeichnung:	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Abfallschlüsselnummer:	07 07 99
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	12 x 310 ml

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Gegebenenfalls mit Bona Cleaner reinigen. Fugen von alten Wachsresten befreien.

Verarbeitung

Gapmaster eignet sich auch sehr gut in Bereichen von Türabschlüssen. Ebenso kann die Fuge zwischen einer bereits versiegelten Oberfläche (Fertigparkett) und der Sockelleiste geschlossen werden. Die Kartusche oberhalb des Gewindes abschneiden. Die mitgelieferte Düse auf die Kartusche schrauben, schräg anschneiden und mit der Hand- oder Pressluftpistole ausspritzen. Die Masse kann sofort mit entspanntem Wasser geglättet werden.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 07.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com