

D700

Produktbeschreibung

Bona D700 ist ein lösemittelfreier Weißleim der Beanspruchungsgruppe D3 nach EN 204. Er eignet sich zur Verleimung einer Vielzahl von Holzprodukten und Holzwerkstoffen, insbesondere jedoch für die Verleimung von Nut und Feder bei Fertigparkett, Laminatböden und Spanplatten.

Eigenschaften

- gute Wasserbeständigkeit
- schneller Anzug
- gute Offene Zeit
- universelle Eignung



Technische Daten

Basis:	Polyvinylacetatdispersion
Lösemittel:	--
Farbe:	weiß
Viskosität:	zähflüssig
Dichte:	1,0 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Lufttemperatur: mind. 18°C Bodentemperatur: mind. 15°C bei Fußbodenheizung nicht über 20°C relative Luftfeuchtigkeit: max. 70%
Trockenzeit:	ca.15 Min. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte belastbar nach 48-72 Std.
Kennzeichnung:	lösemittelfrei nach TRGS 610
GISCODE:	D1
Abfallschlüsselnummer:	08 01 12
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 6 Monate ab Herstellungsdatum
Lieferform:	10 x 1 l und 20 x 0,5 l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Verarbeitung

Die Verschlußspitze wird schräg abgeschnitten.

Der Leim wird auf die Oberseite der Feder aufgetragen. Anschließend die Elemente zusammenfügen und ggf. mit Schlagholz und Hammer zusammentreiben. Der Klebstoff ist richtig dosiert, wenn aus der Fuge zwischen den Elementen eine geringe Menge Leim austritt. Überschüssiger Leim muß bei Fertigparkett und Laminatböden sofort mit einem feuchten Lappen entfernt werden.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 06.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com