

# L22 Sperrgrund

05/03

1. **Beschreibung:** L 22 ist ein schnelltrocknender, stark füllender Sperrgrund auf Nitrocellulose-Basis zum Spachteln oder Streichen von Parkett u.a. Holzfußböden sowie andere Holzuntergründe im Innenbereich. Durch die Verwendung von L 22 erzielt man besonders helle Böden. L 22 sperrt die Holzpore ab und ist sehr schnell übersiegelbar. Es kann allerdings nur im normal bis bis mittelstark beanspruchten Bereich in Verbindung mit L 62 Eurotop eingesetzt werden. Giscode - G2.
2. **Anwendung:** Das Material wird 1 x gestrichen bzw. gerollt oder 2 x über Kreuz gespachtelt. L 22 ist nur mit L 62 Eurotop überversiegelbar.
3. **Trocknung:** Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte nach ca. 30 Minuten schleifbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
4. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:  

1 Spachtelschicht:	ca. 25-30 ml/m <sup>2</sup> bzw. ca. 33-40 m <sup>2</sup> /l
1 Roll-/Streichschicht:	ca. 70-90 ml/m <sup>2</sup> bzw. ca. 11-14 m <sup>2</sup> /l
5. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
6. **Verwendungseinschränkungen:** L 22 wird nicht verwendet, wenn die versiegelte Oberfläche starker Beanspruchung ausgesetzt ist. Für die Überversiegelung mit UNO-Polyurethan-Siegel, LT-Export-Familie oder wasserbasierten Siegeln der AQUA-SEAL-Produktfamilie ist L 22 nicht geeignet.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
  - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
  - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
  - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)