

L62 Eurotop

05/03

1. **Beschreibung:** L 62 Eurotop ist ein schnelltrocknender 2-komponentiger Säurehärter-Siegel auf Basis hochwertiger Rohstoffe für Parkett u.a. Holzfußböden, Möbel etc. Das formaldehydhaltige Produkt stellt ein Optimum an wirtschaftlichen und technischen Eigenschaften dar. Hierbei sind vor allem die schnelle Trocknung, die ausgewogenen Filmeigenschaften hervorzuheben. Giscode - SH1.
2. **Anwendung:** Das Material muß im Verhältnis 10:1 mit L 62 Eurotop-Härter gut gemischt werden und muß dann innerhalb 8 Stunden (Topfzeit) verarbeitet werden.

Zuviel Härter bewirkt eine Überhärtung und Versprödung des Siegelfilmes, während zu wenig Härter zur nicht ausreichenden Trocknung führt. Für die Mischung und Verarbeitung keine Metallgeräte verwenden.

Die Trocknung von Säurehärter-Siegeln wird u.a. durch den Säureanteil reguliert. Da sich Säure und Lauge (alkalische bzw. basische Substanzen) neutralisieren ist stets darauf zu achten, dass der Siegel nicht mit alkalischen Bedingungen konfrontiert wird. Dies können beispielsweise Reinigungsmittel oder alkalische Beiz-Substanzen sein. Diese neutralisieren einen Teil der Säure im Härter, wodurch der Siegelfilm nicht ausreichend trocknen kann.

Das Material wird in 2-3 Schichten mit der Rolle aufgetragen. Die Verdünnung erfolgt mit L + V.
Nicht unter +15° C verarbeiten.

Zum Grundieren kann L 22 Sperrgrund, FK-Silber sowie Spezial-Exotengrund verwendet werden. L 22 hat aufhellende Wirkung. Der Einsatz einer Grundierung bleibt auf den schwach bis mittelstark strapazierten Privatbereich beschränkt. Auch bei engporigen Hölzern und Exoten sowie bei Imprägnierung der Oberfläche unterbleibt eine Grundierung mit L 22. In diesen Fällen wird wegen der höheren Eindringtiefe die erste Schicht mit 10-20 % Verdünnung vorgenommen. Nach dem Einsatz von L 22 und einer Schicht L 62 Eurotop erfolgt nach Trocknung ein leichter Zwischenschliff (Köpfen der Holzspitzen).

3. **Trocknung:** Bei 23° C/50 % rel. Luftfeuchte: nach ca. 60 Min. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
4. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Roll-/Streichschicht: ca. 85-100 ml/m² bzw. ca. 10 - 12 m²/l
5. **Verwendungseinschränkungen:** Bei den Holzarten Akazie/Robinie muß wegen der Gefahr von Dunkel-färbungen auf den Einsatz von L 62 verzichtet werden.
6. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochen Originalgebinde mindestens 15 Monate haltbar.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)