



05/03

1. **Beschreibung:** LT-Export ist ein Spitzenprodukt seiner Kategorie seit 1955. LT-Export basiert auf hochwertigen, oxydativ trocknenden Urethan-Alkyd-Bindemitteln und ist ein hervorragender Einkomponenten-Siegel für Parkett u.a. Holzfußböden. LT-Export enthält relativ milde Lösemittel und seine Bindemittel basieren auf pflanzlichen Rohstoffen. Deshalb kann während der Trocknungsphase und in der ersten Zeit danach ein angenehmer, pflanzlicher Geruch wahrnehmbar sein. Die guten lacktechnischen Eigenschaften und Beständigkeiten sowie die milde Einstellung machen LT-Export zur interessanten Alternative.
Giscode - KH1.
2. **Besonderer Hinweis:** Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr.
3. **Anwendung:** Das Material wird in 2-3 Schichten gerollt oder gestrichen. Ein leichter Zwischenschliff zwischen den Schichten gewährleistet ein Maximum an Optik. Der Zwischenschliff ist notwendig nach Ablauf von 15-18 Std., um eine einwandfreie Haftung sicherzustellen. Die Verdünnung erfolgt mit KH-Verdünnung. Bei Weichhölzern wie Tanne, Fichte oder Kiefer kann es zu Harzaustritten kommen, die zu Trocknungsverzögerungen bzw. optischen Beeinträchtigungen führen können. Hier kann, wo einsetzbar die Verwendung von Spezial-Exotengrund Milderung bringen. Weitere Grundierungen wie FK-Gelb und FK-Silber sind mit LT-Export kombinierbar. Siegel dieser Kategorie enthalten Lösemittel, die Wachsreste aus Poren und Fugen leicht anlösen. Dies kann vor allem bei vorher gewachsenen Böden zu erheblichen Trocknungsverzögerungen, Mattstellen und Haftungsreduzierungen (bis zur völligen Ablösbarkeit) führen. Deshalb sollte in diesen Fällen entweder eine andere Siegelart verwendet oder mit Exotengrund bei bis mittelstark beanspruchten Böden isoliert werden.
4. **Trocknung:** Bei 23 °C/50 % rel.Luftfeuchte:nach ca.10-12 Std. begehbar. Bei der Versiegelung von "altwachsbelasteten" Oberflächen kann es zu erheblichen Trocknungsverzögerungen kommen. Ist dieser Fall eingetreten, so muß mit der Überversiegelung solange gewartet werden, bis der Siegel richtig trocken und völlig klebefrei ist. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern. Nicht vor 8-10 Tagen belasten, Teppiche auflegen oder pflegen.
5. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:
1 Roll-/Streichschicht: ca. 100 ml/m² bzw. ca. 10 m²/l
6. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)