



05/03

1. **Beschreibung:** LT-Export Thix-Primer ist ein vollwertiger Spachtel-Siegel auf thixotropierter, gelartiger Urethan-Alkyd-Basis. Durch seine Gelstruktur ist das Produkt in der Lage, kleine Fugen, herausgebrochene Fugenkitt-Partikel und daraus resultierende sog. Absackungen zu füllen. Damit führt die Anwendung von LT-Export Thix-Primer zu gut gefüllter Oberflächenoptik bei wirtschaftlichem Materialverbrauch. Das Produkt ist als Problemlöser zur „Rettung“ von Böden bewährt, die nach erster oder zweiter Siegelschicht noch Löcher oder Absackungen im Fugenbereich aufweisen, die sich ohne eine wirksame gleichfarbige Füllung mit jeder weiteren Siegelschicht noch optisch verstärken. Giscode – KH1.
2. **Besonderer Hinweis:** Getränkte Lappen, Pads und andere Arbeitsmittel in geschlossenen Behälter aufbewahren. Öl/Wachs in Verbindung mit Schleifstaub, Stofflappen u.ä. mit Wasser anfeuchten oder in einem verschließbaren Eimer aufbewahren, bzw. brandsicher entsorgen – ansonsten Selbstentzündungsgefahr.

Auf beweglichen Bodenkonstruktionen (Schwingböden) ist LT-Export Thix-Primer **nicht** anzuwenden.

3. **Anwendung:** Die zu behandelnde Oberfläche muß nach dem letzten Feinschliff völlig sauber und trocken sein. Anschließend wird abgesaugt. Der Auftrag erfolgt nach der ersten oder vor der letzten Siegelschicht. Als Spachtelgrundierung direkt ins Holz nicht geeignet. Die gesamte Fläche wird mit LT-Export Thix-Primer abspachtelt. Keine Überzähne oder Spachtelschläge stehen lassen. Bei starken Vertiefungen wird der Vorgang nach ca. 3-4 Stunden wiederholt. Erst nach ausreichender Trocknung erfolgt ohne Zwischenschliff der weitere Versiegelungsaufbau mit unseren Öl-KH-Siegeln LT-Export oder LT-Export Extra.
4. **Trocknung:** Bei 23° C/50 % rel. Luftfeuchte: nach ca. 3-4 Stunden überarbeitbar. Bei schlechter Lüftung, niedrigerer Temperatur, anderer Luftfeuchte sowie erhöhter Schichtstärke kann sich die Trocknung erheblich verzögern.
5. **Verbrauch:** Je nach Menge und Tiefe der Fehlstellen in der Fläche:
1 Spachtelschicht ca. 30 - 40 ml/m² bzw. 25 - 30 m²/l
6. **Lagerung und Transport:** Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebinde mindestens 12 Monate haltbar.
7. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
 - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
 - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
 - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)