

2K-Aqua Lack Nature PLUS 860

- Eigenschaften:**
- wässriges, zweikomponentiges Imprägniersiegel für Parkett mit der Oberflächenoptik eines geölten und gewachsten Bodens
 - hochmatt
 - hochstrapazierfähig, chemikalienbeständig, abriebfest
 - verarbeitungsfertig
 - roll- und spachtelbar

- Für das Versiegeln:**
- allen Parkettarten, - hölzern und -böden **, die schubfest oder schubelastisch geklebt sind

Technische Daten:	860 2K-Aqua Lack Nature PLUS	Härter Aqua DD
Basis:	PU-Acrylat-Dispersion	Polyisocyanat milchig
Farbe:		farblos
Dichte:	ca. 1,03 g/cm ³	1,12 g/cm ³
Konsistenz:	niedrigviskos	niedrigviskos
Verdüner/Reiniger:	Wasser	
Auftragsweise:	Doppelflächenspachtel/Rolle	
Topfzeit:	ca. 1,5 Stunden * (temperaturabhängig)	
Verbrauch:	Spachtel 20 – 30 g/m ² pro Arbeitsgang Rolle ca. 150 g/m ² pro Arbeitsgang	
Trockenzeit:	2 – 4 Stunden * Rollenauftrag, ca. 20 Min. Spachtelauftrag	
Erste vorsichtige Nutzung:	nach 24 Stunden *	
Endhärte:	nach 10 Tagen * Teppich erst nach 6 Wochen auflegen	
beste Verarbeitung:	innerhalb 6 Monate, nicht über 30 °C lagern Anbruch dicht verschließen, alsbald aufbrauchen ggf. Haut absieben	
Frostempfindlich:	ja	ja
Kennzeichnung nach GefStoffV.:	k e i n e	Xi
GISCODE:	W 3	DD 1
Sicherheitsdatenblatt:	auf Anfrage erhältlich	

* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind.

- Untergrund:** Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Nach dem Grobschliff werden die Fugen bis 2 mm Breite mit 8801 Aqua- Holzkittlösung, gemischt mit Schleifstaub, verspachtelt. Nach einer Trockenzeit von ca. 30 Minuten erfolgt der Feinschliff (Körnung 100 – 120).

- Verarbeitung:** Gebinde vor Gebrauch gut aufschütteln, um die Mattierung gleichmäßig im Lack zu verteilen und 10 : 0,8 mit **Härter Aqua DD** homogen mischen, dazu in einem zweiten Behälter den Härter langsam unter Umrühren zugeben. Anschließend 10 Minuten reagieren lassen, in sauberes Gebinde umtopfen nochmals umrühren. Auftrag ist mit rostfreiem Doppelflächenspachtel oder Technorolle mit einer Floorhöhe von ca. 8 mm.
Je nach Parkett-/Holzart kann sowohl ein Vollaufbau mit 860 2k-Aqua Lack Nature PLUS ausgeführt werden, als auch auf Forbo Aqua Grundlacken gearbeitet werden.
Beim Vollaufbau kann der Lack gespachtelt oder gerollt werden, wobei darauf zu achten ist, dass Buche sowie empfindliche Hölzer nicht gespachtelt werden dürfen.
Auf Hochkantlamellenparkett, Holpflaster, Schwingböden oder Parkett auf Heizestrichen, bei denen die Gefahr der Seitenverleimung besteht, muss mit 881 Aqua-Spachtelpaste, einer elastischen Grundierung, gespachtelt werden.

Empfindliche Hölzer wie Buche, Esche, Ahorn und viele Obsthölzer, die wegen der Gefahr des Dunkelschleiers nicht gespachtelt werden sollten, empfehlen wir gegen Seitenverleimung und zur Reduzierung der Saugfähigkeit mit 882 Aqua-Grundlack einmal zu rollen.

Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, empfehlen sich zwei kreuzweise Spachtelgänge mit anschließendem Rollenauftrag. Je nach Frequentierung sind die Anzahl der Rollenaufträge auszuwählen. Wir empfehlen 1 – 3 Rollenaufträge mit Forbo Techno- Aquarollen.

An einem Tag nicht mehr als zwei Rollenaufträge durchführen.

Innerhalb von 24 Stunden ist die Fläche erneut überlackierbar. Wird diese Zwischentrockenzeit überschritten, ist ein Zwischenschliff anzuraten.

Ein Zwischenschliff vor dem letzten Lackauftrag verbessert die Oberflächenoptik. Nach einem Zwischenschliff ist sorgfältig zu entstauben, dazu ggf. mit dem Lack zwischenspachteln.

Je nach Holzart wird die Maserung des Holzes deutlich hervorgehoben.

Die Raumtemperatur während der Verarbeitung muss 15 – 25 °C, die relative Luftfeuchte 50 – 60 % betragen. Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen. Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

** Exoten oder Räuchereiche sind wegen möglicher Ausfärbungen oder Streifenbildung durch den Räucherprozess mit lösemittelhaltigem 872 Siegelgrund zu grundieren.

Vor Einsatz auf unbekanntem Holzarten sind Eigenversuche erforderlich, um ggf. Farbtonveränderungen, Ausblutungen oder Benetzungsstörungen vorbeugen zu können. Weichmacherhaltige Materialien aus aufliegenden Materialien (Stuhlrollen, Teppichunterlagen, Filzgleiter) können zu Verfärbungen oder Erweichungen des Lackes führen. Bei Renovierungen von Altböden bitte Rücksprache mit unserer Anwendungstechnik nehmen.

Pflegehinweis: Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Der erzielte Öl-Wachs-Look wird durch die Pflege mit Easy-to care 898 Longlife Basisschutz – matt am besten erhalten. Bitte gesonderte Information und Pflegeanweisung anfordern.

Reinigungsmittel: Verunreinigungen durch 860 2K-Aqua Lack Nature PLUS möglichst rasch, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Zur besonderen Beachtung: Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.

Härter Aqua DD: Reizend. Hinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten!

Versandpackungen: 10 l Einweggebinde netto, Härter Aqua DD 0,8 kg

Zur besonderen Beachtung: Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Jede andere Anwendung, als die in unserer technischen Beschreibung angegebene, bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung. Es kann sonst keinerlei Haftung übernommen werden. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

PRODUKTINFO

