

Pacific Cork

Produktbeschreibung

Pacific Cork ist ein wasserbasierter Einkomponenten-Decklack für die Versiegelung von unbehandelten Naturkorkböden.

Eigenschaften

- hoch abriebfest und chemikalienbeständig
- hohe Elastizität, die den Druckbewegungen des Korkes folgt, ohne Risse zu bekommen
- füllkräftig und quillt den Kork wenig an
- minimiert ein Ausbleichen des Korkes durch Lichteinwirkung



Technische Daten

Lacktyp:	PU-Acrylat-Copolymer
Lösemittel:	hauptsächlich Wasser
Glanzgrad:	halbmatt
Dichte:	1,05 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
Mischungsverhältnis:	1-Komponentenlack
Verbrauch:	ca. 1 Liter für 8-10 m ² (100-120 g/m ²) pro Anstrich
Trockenzeit:	3-4 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Wasserlackrolle
Kennzeichnung:	Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
GISCODE:	W3
VbF:	nicht feuergefährlich
Abfallschlüsselnummer:	08 01 12
Gebindeentsorgung:	über DSD oder Interseroh
Lagerung:	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
Lagerfähigkeit:	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
Lieferform:	3 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

Oberflächenvorbereitung

Der Untergrund muß gut geschliffen, gründlich gereinigt und frei von Fett, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Holzschliff eine Tellermaschine mit Bona SandScrad-System, Schleifgitter oder Schleifpapier der Körnung 120-150 verwenden.

Pacific Cork

Verarbeitung

Auf allen Korkarten, die mittlerem und starkem Verschleiß ausgesetzt sind. Pacific Cork nicht auf weiß oder pastell eingefärbten Böden, sowie auf gewachstem oder kaschiertem Kork verwenden.

Verbrauch:

1 Liter für 8-10 m² (100-120 g/m²) pro Anstrich. Pfützenbildung vermeiden.

Empfohlener Versiegelungsaufbau:

Bei stark strapazierten Böden:

- 4 x Pacific Cork

Bei normalen bis mittleren strapazierten Böden:

- 3 x Pacific Cork

Die Auftragsmenge muß jeweils mind. 100 g/m² pro Schicht betragen

Lackzwischenchliff:

Erfolgt vor dem letzten Lackauftrag mit einer Einscheibenmaschine. Die besten Ergebnisse werden mit dem Bona SandScrad-System erzielt. Alternativ kann auch ein Schleifgitter mit Körnung 150 verwendet werden. Nach dem Staubsaugen, vor dem letzten Anstrich, mit Bona Gel abspachteln, verbessert das Lackierergebnis deutlich.

Trockenzeit:

Pro Tag max. 2 Anstriche aufbringen. 3-4 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte pro Schicht. Ca. 8 Std. nach der letzten Versiegelungsschicht kann der Boden vorsichtig betreten werden. Die Reinigung ist nach 8-14 Tagen möglich, danach können auch Teppiche ausgelegt werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Überschüssigen Lack von der Rolle mit einer Spachtel abstreifen und Auftragsgeräte in separater Rollenbox aufbewahren. Lackreste nicht in die Kanalisation geben, sondern austrocknen lassen und einer geordneten Deponie zuführen.

Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.

Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

Service-Telefonnummer 0180/4266 283.

Bona GmbH
Jahnstr. 12
D-65549 Limburg / Lahn
Deutschland
Telefon:
0049-64 31-40 08-0
Telefax:
0049-64 31-40 08-25
E-Mail:
bona@bona.com
Internet:
www.bona.com