

# Pafuki Super

05/03

1. **Beschreibung:** Pafuki Super ist ein helles, farbloses Produkt auf schnelltrocknender Nitro-Cellulosebasis zur Selbstherstellung von Holzkitt bzw. Spachtelmasse. Pafuki Super wird zum Verkitten bzw. Ausspachteln von Fugen, Rissen etc. von Holzuntergründen aller Art, z.B. Parkett, Holzböden, Möbel etc. verwendet.  
Giscode - G2.
2. **Anwendung:** Pafuki Super ist verarbeitungsfertig dickflüssig und wird mit Holzschleifmehl vom vorletzten Schliff zu einer spachtelfähigen Masse angeteigt und gut vermischt. Fugen bis zu max. 2 mm werden gut füllend mit der Masse zugespachtelt. Bei zu dünnflüssiger Einstellung der Spachtelmasse sackt diese während dem Trocknungsprozeß in den Fugen zu stark ab. Bei zu dickflüssiger bzw. zu stark gefüllter Einstellung besteht die Gefahr, dass die Spachtelmasse nach dem Trocknungsprozeß die Haftung zum Holz verliert und beim nachfolgenden Schliff teilweise wieder aus den Fugen gerissen wird.

Man sollte stets das Holzschleifmehl des zu verspachtelnden Holzes zur Anteigung verwenden.

Fugen mit einer Breite von mehr als 2 mm sollten vor der Behandlung ausgespant werden. Das Holzschleifmehl sowie der auszubessernde Untergrund muß wachs- und schmutzfrei sein.

Mit Schleifmehl angerührte Paste soll rasch und möglichst rückstandsfrei verspachtelt werden, da Reste relativ schnell antrocknen.

Nach ausreichender Trocknung wird der letzte Feinschliff durchgeführt. Dieser Feinschliff muß sicherstellen, dass keine Rückstände auf der Oberfläche des Boden mehr vorhanden sind. Ein mit Pafuki Super behandelter Boden kann mit all unseren Parkettsiegeln überarbeitet werden.

Zur Reinigung der Arbeitsgeräte kann L+V sowie S-Reiniger verwendet werden.

3. **Trocknung:** Bei 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte und normaler Ausspachtelung eines dicht verlegten Bodens nach ca. 30-45 Min. schleifbar. Bei Füllung größerer Fugen verzögert sich die trockenungsbedingte Wartezeit bis zum Überschleifen. Durch zu frühes Schleifen der gekitteten Böden kann beim Einsatz von schnell laufenden Randschleifmaschinen Selbstentzündungsgefahr bestehen. Wartezeiten einhalten!
4. **Verbrauch:** Je nach Untergrund und Arbeitsweise:  
1 Spachtelschicht: ca. 50 ml/m<sup>2</sup> bzw. ca. 20 m<sup>2</sup>/l  
Je nach Art und Umfang der Fugen kann sich der Verbrauch deutlich erhöhen.
5. **Lagerung und Transport:**  
Kühl und trocken transportiert und gelagert im unangebrochenen Originalgebilde mindestens 12 Monate haltbar.
6. **Querverweis:** Die folgenden Rubriken unserer Merkblattsammlung gelten als Bestandteile dieses Merkblattes:
  - Allgemeine Hinweise zur Anwendung von Parkettsiegelprodukten
  - Reinigung und Pflege des versiegelten/geölten Bodens
  - Kennzeichnung und Sicherheitshinweise (Sicherheitsdatenblatt)