

D 500 glänzend
D 600 matt
D 700 seidenglänzend

Merkmale:

Säurehärtender Zweikomponentenlack, besonders füllend mit guten Verlaufseigenschaften, bestens geeignet für große Flächen. Ausgezeichnet durch besondere Härte, Elastizität und Abriebbeständigkeit, Wasserfestigkeit, Spirituosenfestigkeit und beständig gegen Öle, Laugen und schwache Säuren.

Einsatzbereich:

Für die Versiegelung von allen Holzarten, wie Parkett, Riemenböden, Treppen etc., sowie für die Oberflächenbehandlung von Tischplatten, Sitzmöbeln, Ladeneinrichtungen und ähnlich strapazierten Flächen. Grundieren mit Versiegelungsgrund 400.

Verarbeitungshinweis:

Gebinde vor Gebrauch gut aufrühren oder schütteln.
Parkett-Siegel ist nur mit Härter zu verarbeiten.

| | |
|----------------------------|---|
| Mischungsverhältnis | 10 Teile Parkett-Siegel + 1 Teil Härter 50 (Härter gut einrühren, Mischung nicht in Metallgefäßen ansetzen) |
| Auftragsmethode | bevorzugt streichen, auch walzen. |
| Topfzeit der Mischung | ca. 1 Arbeitstag (je nach Raumtemperatur) |
| Trocknung und Durchhärtung | Die Trocknung verläuft relativ schnell, die Durchhärtung ist nach ca. 3 Tagen abgeschlossen. |
| Verbrauch | ca. 100 - 150 g / m ² |
| Verdünnung | mit Universalverdünner 140 |
| Viskosität der Mischung | ca 40 " / 4 mm DIN 53211 |

Arbeitsvorgang:

Die vorbereitete Holzfläche (evtl. gebeizt) sollte grundiert werden mit Versiegelungsgrund 400, um optimale Ergebnisse zu erhalten. Versiegelungsgrund 400 sperrt die Fläche ab und verhindert so das Durchschlagen von möglichen Fett- und Ölsuren im Untergrund. Die Grundierung ist schon nach 15 - 20 Min. schleifbar. (180 er - 220 er Schleifpapier) Nach dem Schleifen kann sofort mit Parkett-Siegel überlackiert werden. (2 x lackieren mit Parkett-Siegel, empfohlener Zeitabstand zwischen den Versiegelungen: ca 3 - 4 Stunden). Je nach Bedingungen kann der Verlauf und die Filmbildung durch die Zugabe von 5- 10 % Verdünnung positiv beeinflusst werden. In geschlossenen Räumen fördert eine zugfreie Entlüftung die Trocknung.

| <u>Liefergebilde:</u> | |
|------------------------------|------------------|
| Parkett-Siegel | Härter 50 |
| 5 ltr. Kanne | 500 ml Flasche |
| 30 ltr. Kanne | 3 ltr Kanister |

Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß der Verordnung der Länder über den Handel mit Giften.

Service:

Unser anwendungstechnischer Beratungsdienst steht Ihnen jederzeit unverbindlich zur Verfügung.

Tel.:Konken 06384 9938 0

Fax 06384 9938 126

Email: support@rhenocoll.de

Diese Angaben sind unverbindlich und beruhen auf Erfahrungen in der Praxis, sowie den bei uns durchgeführten Versuchen und sind keine Eigenschaftszusicherungen im Sinne der neuesten

BGH-Rechtssprechung. Wir empfehlen in jedem Falle die Durchführung eigener Versuche, da wir auf die Vielfalt der Werkstoffe und auf deren Verarbeitung keinen Einfluß haben.

Über den Inhalt des Merkblattes hinausgehende oder abweichende Angaben bedürfen der schriftlichen Bestätigung durch das Stammwerk.

Es gelten in jedem Falle unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.