

# Plus

## Produktbeschreibung

Plus ist ein wasserbasierter Decklack auf Basis einer Acrylat-Polyurethan-Dispersion. Er ist geeignet für Parkett und Holzböden bei normaler Beanspruchung im Wohnbereich. Durch seine Viskosität und hohe Füllkraft lässt er sich leicht auftragen und ergibt eine gleichmäßige, optimal gefüllte Oberfläche.

## Eigenschaften

- für normale Beanspruchung im Wohnbereich
- hochwertige Dispersion
- leicht aufzutragen, guter Verlauf
- optimal gefüllte Oberfläche
- lichtbeständig
- gute Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien



## Technische Daten

<b>Lacktyp:</b>	1-K Polymer Dispersion auf Basis Acrylat-Polyurethan
<b>Lösemittel:</b>	hauptsächlich Wasser
<b>Glanzgrad:</b>	halbmatt, glänzend
<b>Dichte:</b>	1,05 kg / cm <sup>3</sup>
<b>Verarbeitungstemperatur:</b>	Raum- bzw. Lacktemperatur müssen während des Auftragens bzw. der Trockenzeit +15-25°C betragen
<b>Mischungsverhältnis:</b>	1-Komponentenlack
<b>Verbrauch:</b>	ca. 1 Liter für 8-10 m <sup>2</sup> (100-120 g/m <sup>2</sup> ) pro Anstrich
<b>Trockenzeit:</b>	3-4 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte
<b>Werkzeuge zum Verarbeiten:</b>	Wasserlackrolle
<b>Kennzeichnung:</b>	nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
<b>GISCODE:</b>	W3
<b>VbF:</b>	nicht feuergefährlich
<b>Abfallschlüsselnummer:</b>	08 01 12
<b>Gebindeentsorgung:</b>	über DSD oder Interseroh
<b>Lagerung:</b>	nicht unter +5°C dauerhaft lagern, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +30°C)
<b>Lagerfähigkeit:</b>	im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 1 Jahr ab Herstellungsdatum
<b>Lieferform:</b>	3 x 5l

Beachten Sie die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt.

## Oberflächenvorbereitung

Die zu versiegelnde Fläche muß gut geschliffen, trocken, frei von Schleifstaub, Öl, Wachs und anderen Verunreinigungen sein. Für den letzten Schliff eine Einscheibenmaschine, Bona SandScrad-System, Schleifscheibe/-gitter bzw. Schleifpapier Korn 120 oder feiner verwenden.

Empfohlene Grundierung: Prime

Bunthölzer, Holzpflaster, Hochkantlamellen, Dielenböden und Parkett auf Fußbodenheizung müssen mit Prime grundiert werden, um die Seitenverleimung zu minimieren.

# Plus

## Verarbeitung

Lack nicht auf den Boden leeren, aus einem Auftragsbehälter arbeiten. Plus ist für die Versiegelung von Parkett- und Holzböden bei normaler Beanspruchung im Wohnbereich geeignet. Als Auftragsgerät ist die Bona Wasserlackrolle zu verwenden. Bei der Versiegelung stark strapazierter Böden muß der erste Anstrich tief in das Holz eindringen, deshalb sollte nicht gespachtelt, sondern nur mit der Rolle gearbeitet werden.

## Verbrauch:

1 Liter für 8-10 m<sup>2</sup> (100-120 g/m<sup>2</sup>) pro Anstrich. Pfützenbildung vermeiden.

## Empfohlener Versiegelungsaufbau:

- 1 x Prime + 2 x Plus oder alternativ
- 3 x Plus

## Lackzwischenchliff:

Erfolgt vor dem letzten Lackauftrag mit einer Einscheibenmaschine. Die besten Ergebnisse werden mit dem Bona SandScrad-System erzielt. Alternativ kann auch ein Schleifgitter mit Körnung 150 verwendet werden. Nach dem Staubsaugen, vor dem letzten Anstrich, mit Bona Gel abspachteln, verbessert das Lackierergebnis deutlich.

## Trockenzeit:

Pro Tag max. 2 Anstriche aufbringen. 3-4 Std. bei 20°C und 50% rel. Luftfeuchte pro Schicht. Ca. 8 Std. nach der letzten Versiegelungsschicht kann der Boden vorsichtig betreten werden. Die Reinigung ist nach 8-14 Tagen möglich, danach können auch Teppiche ausgelegt werden.

## Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser reinigen. Für angetrockneten Lack Aceton benutzen. Lackreste nicht in die Kanalisation geben, sondern austrocknen lassen und einer geordneten Deponie zuführen.

## Reinigung und Pflege: Bitte separate Pflegeanweisung beachten!

**Für die Anwendung auf Exotenhölzern wenden Sie sich bitte an die Bona Anwendungstechnik.**

### Bitte unbedingt beachten

Von uns unterbreitete Vorschläge und Empfehlungen werden sorgfältig auf Basis unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen und der uns zur Verfügung gestellten Informationen erstellt. Aufbau- und Verarbeitungsvorgaben erfolgen nach bestem Wissen, erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und befreien nicht von der eigentlichen Prüfung der Vorschläge und Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Einsatzbereich (z.B. durch Anlegen von Probeflächen gem. DIN 18356.) Das Beachten von Hinweisen auf Verpackungen, Etiketten, technischen Informationsblättern, Bedienungs-, Ver- und Bearbeitungsanweisungen sowie Kennzeichnungen und einschlägigen technischen Richtlinien und Normen und die Ausführung der Arbeiten durch einen gewerblichen Verarbeiter nach den entsprechenden Vorschriften wird vorausgesetzt.

Mit dem Erscheinen dieser Hinweise verlieren alle vorausgegangenen Produktinformationen zu diesen Produkten ihre Gültigkeit. (Stand 01.04)

**Service-Telefonnummer 0180/4266 283.**

**Bona GmbH**  
Jahnstr. 12  
D-65549 Limburg / Lahn  
Deutschland  
**Telefon:**  
0049-64 31-40 08-0  
**Telefax:**  
0049-64 31-40 08-25  
**E-Mail:**  
bona@bona.com  
**Internet:**  
www.bona.com