

# Siegelgrund 872

- Eigenschaften:**
- Grundierung für saugfähige Untergründe
  - rollbar und spachtelbar
  - verarbeitungsfertig
  - verhindert nicht die Seitenverleimung
  - vermindert die Saugfähigkeit des Holzes

- Für das Grundieren von:**
- speziell Korkböden
  - allen Parkettarten, -hölzern und -böden

<b>Technische Daten:</b>	Basis:	NC
	Farbe:	gelblich
	Dichte:	0,91 g/cm <sup>3</sup>
	Konsistenz:	niedrigviskos
	Reiniger:	Lösung 688, 890 Parkett Grundreiniger
	Auftragsweise:	Doppelflächenspachtel / Rolle / Flächenbürste
	Verbrauch:	Spachtel 20 – 30 g/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang Bürste/Rolle 100 – 150 g/m <sup>2</sup> pro Arbeitsgang
	Trockenzeit:	30 min nach jedem Spachtelauftrag * ca. 1 Stunde nach jedem Rollen-/Bürstenauftrag *
	Zulässige Lagerzeit:	mindestens 6 Monate
	Frostempfindlich:	nein
	Kennzeichnung nach GefStoffV.:	VbF A II – entzündlich, Xi - reizend
	Sicherheitsdatenblatt:	Giscode G 2 auf Anfrage erhältlich

\* Die angegebenen Werte sind Laborwerte, die aufgrund der Vielzahl der objektgebundenen Einsatzmöglichkeiten nur als Richtwerte zu sehen sind

**Untergrund:** Die zu versiegelnden Oberflächen müssen sauber und ohne Reste von Öl, Wachs, Silicon und anderen haftungsmindernden Schichten sein. Korkböden bei Bedarf feinschleifen (Körnung 120). Nach dem Grobschliff die Fugen bis 2 mm mit Holzkittlösung 870, gemischt mit Schleifstaub der Körnung 80, verspachtelt. Anschließend erfolgt der Feinschliff (Körnung 100 - 120) nach Trocknung von ca. 20 Minuten.

**Verarbeitung:** Gebinde vor Verbrauch gut aufschütteln. Den fertig geschliffenen und gesäuberten Holzboden mittels Doppelflächenspachtel, Flächenstreicher oder Rolle gleichmäßig mit Siegelgrund 872 beschichten. Buche sowie andere empfindliche Hölzer dürfen nicht gespachtelt werden, in diesem Fall mit 874 2-K-Parkettlack oder 875 Öl-Kunstharzsiegel einen Vollaufbau durchführen (2 - 3 mal rollen).

Die Raumtemperatur während der Verarbeitung sollte 15 - 25 °C, die relative Luftfeuchte 50 - 60 % betragen. Während der Trocknung ist für gleichmäßige Belüftung zu sorgen, Zugluft und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden.

**Pflegehinweis:** Nach DIN 18356 sind versiegelte Parkettböden laufend zu pflegen. Hierfür empfehlen wir unsere 887 Parkett- und Bodenpflege selbstglänzend oder 888 Universalpflege.

---

PRODUKTINFO

---

**Sicherheitshinweise:** Reizend. Entzündlich.  
Reizt die Augen. Dämpfe nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.  
Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.

**Hinweis:** Einschlägige Normen und die Regeln des Fachs sind zu beachten. Außerhalb Deutschlands gelten die jeweiligen nationalen Vorschriften, deren Kenntnis beim Anwender vorausgesetzt wird.  
  
Technische Datenblätter anderer Produkte sind zu beachten!

**Reinigungsmittel:** Verunreinigungen durch 872 Siegelgrund möglichst rasch, Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Lösung 688 oder 890 Parkett Grundreiniger reinigen.

**Versandpackungen:** 1 l, 5 l, 10 l Einweggebinde Netto

**Zur besonderen Beachtung:** Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen in Labor und Praxis nach bestem Wissen beraten. Eine Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir wegen der Vielzahl der Verwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Wir empfehlen deshalb ausreichende Eigenversuche. Im übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Vorliegen dieser technischen Information verlieren alle früher herausgegebenen anwendungstechnischen Merkblätter und Produktinformationen ihre Gültigkeit !

75602

Stand 20. Juni 2001  
ersetzt Ausgabe April 2001