

CARVER s.r.l.

Via Giovanni XXIII, 36 - 20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. 02.95.00.17.1 - Fax 02.95.320.921
internet: www.carver.it - E-mail: carver@carver.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9002

TECHNISCHES MERKBLATT

rev. 10 vom 07.04.03

UNIECO/L glänzend

Best. Nr. VE3610

UNIECO/S seidenmatt

Best. Nr. VE3620

UNIECO/O matt

Best. Nr. VE3600

TECHNISCHE DATEN (bei Raumtemperatur von +23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)

Viskosität Unieco/L	30" Ford Becher 4
Unieco/S	35" Ford Becher 4
Unieco/O	40" Ford Becher 4
spezifisches Gewicht	1.04 ± 0.01
pH	9.5 ± 1.0
Trockenzeit (staubfrei)	25 Min.
Überlackierung nach / innerhalb	3 / 24 Std.
Zwischenschliff nach	4 - 6 Std.
Vorsichtig betretbar nach	24 Std.
Durchtrocknungszeit	5 - 7 Tage
König-Härte	90
Buchholz-Härte	100
Abriebfestigkeit ♦	25 mg
Glanzwert Unieco/L	65 gloss
Unieco/S	35 gloss
Unieco/O	20 gloss
durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich	1 Liter für 8 - 10 m ²
VOC	11% ± 1

♦ *Taber abraser Tester, Prüfscheibe CS10, Gewicht 1000 g, 1000 Umdrehungen*

BESCHREIBUNG

Einkomponenten-Acryl-PU-Parkettwasserlack auf der Basis von aromatischen Harzen. UNIECO weist leichte Schleifbarkeit, hohe Abriebfestigkeit und optimale oberflächliche Härte auf. Der Auftrag erfolgt mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole.

Um die physikalisch-chemischen Eigenschaften des Anstrichfilms zu erhöhen, ist es möglich (aber nicht unerlässlich) bei der letzten Schicht 4% Vernetzer PLUS zum Lack hinzuzufügen.

VERARBEITUNG

Den Boden schleifen und, wenn nötig, verkitten. Nach dem Endschliff den Staub sorgfältig absaugen bzw. abwischen.

Empfohlene Versiegelungszyklen

- 3 Schichten UNIECO. Zwischen den Schichten leicht zwischenschleifen.
- 1 Schicht UNIECO. Im Zeitabstand von 3 Std., *ohne Zwischenschliff*, die 2. Schicht auftragen. Nach 4 - 6 Std. leicht zwischenschleifen und mit einer dritten Schicht Lack die Versiegelung beenden.

HINWEISE

- Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur zwischen +15°C und 35°C bei relativer Luftfeuchtigkeit zwischen 35% und 90% zu empfehlen. Das bedeutet, Raum, Boden und Produkt müssen eine Temperatur von mindestens 15° C aufweisen. Es wird empfohlen, während der Sommermonate ca. 5% entmineralisiertes Wasser dem Lack zuzusetzen, um dessen Verlauf zu verbessern.
- Einmal mit dem Lack vermischt, ist der Zusatz PLUS für 24 Std. wirksam; nach dieser Zeit kann der angemischte Lack für die Grundschichten verwendet werden.
- Die vorgeschriebenen Überlackierungs- und Zwischenschliffzeiten immer beachten und **nach jedem Zwischenschliff den Staub sorgfältig entfernen.**
- Für die Reinigung der Geräte unser Lösemittel IDROCLEANER oder, wenn dieses nicht vorhanden ist, Wasser, am besten lauwarm, benutzen.
- **Die Lackoberfläche ist nach 24 Std. vorsichtig betretbar und erreicht die endgültige physikalische Widerstandsfähigkeit nach 5 - 7 Tagen.**
-

Frostempfindlich!

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!

In unangebrochenem Originalgebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.