CARVER s.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36 - 20090 Rodano (MI) ITALY
Tel. 02.95.00.17.1 - Fax 02.95.320.921
internet: www.carver.it - E-mail: carver@carver.it

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
UNI EN ISO 9002

TECHNISCHES MERKBLATT

Rev. 03 vom 12.11.01

V3a 1062/O

Best.Nr. VE3100/VE3101

TECHNISCHE DATEN *(bei Raumtemperatur von +23°C und relativer Luftfeuchtigkeit von 65%)*

Mischungsverhältnis nach Volumen	1 : 1	
Viskosität Komponente 1	27”	Ford Becher 4
Komponente 2	14”	Ford Becher 4
Spezifisches Gewicht Komponente 1	1.02	±0,01
Komponente 2	1.00	±0,01
Topfzeit	4	Std.
Trockenzeit (staubfrei)	30	Min.
Überlackierung nach / innerhalb	4 / 24	Std.
Zwischenschliff nach	4	Std.
Durchtrocknungszeit	24	Std.
Haftvermögen (Gitterschnitt)	100	%
Buchholz-Härte	90	
Thermischer Schock ◆	ausgezeichnet	
Abriebfestigkeit ◆◆	20	mg
Glosswert	50	
Verbrauch pro Anstrich	ca. 1 Liter	für 8-10 m²

◆ *12mal 12-Std.-Zyklus bei –20°C und +60°C*

◆◆ *Taber abraser Tester, Prüfscheibe CS10, Gewicht 1000 g, 1000 Umdrehungen*

BESCHREIBUNG

Lösemittelbasierender Zweikomponenten-PU-Parkettlack, halbmatt. V3a 1062/O ist schnelltrocknend und weist ausgezeichnete Abriebfestigkeit sowie hohe Chemikalienbeständigkeit auf. Die damit erzielte, schöne Oberfläche wird durch häufiges Reinigen mit Wasser und geeigneten Reinigungsmitteln nicht angegriffen.

VERARBEITUNG

Den Boden schleifen und, wenn nötig, verkitten. Nach dem Endschliff (empfohlene Körnung: 100-120), den Staub sorgfältig absaugen bzw. abwischen.
Die Komponente 1 (Lack) vor der Mischung mit der Komponente 2 (Härter) aufschütteln, um eine optimale Verteilung des Mattierungsmittels zu erreichen. Die zwei Komponenten im vorgeschriebenen Verhältnis mischen und wenigstens 15 Min. warten, um ieine Vorreaktion zu ermöglichen.
Empfohlene Zyklen:

- 3 Schichten von V3a 1062/O.
- 1 Schicht von einer unserer lösemittelbasierenden, ein- oder zweikomponentigen Grundierungen, und 1-2 Deckschichten von V3a 1062/O.
- Bei exotischen oder öligen Hölzern:
  1 Schicht von einem unserer lösemittelbasierenden, zweikomponentigen Lacke, zu 10-20% mit DILUENTE V3a verdünnt, oder 1 Schicht von unserer Grundierung FONDO K2, und 2 Schichten V3a 1062/O.

HINWEISE

Bei der Verarbeitung ist eine Temperatur nicht unter +15°C zu empfehlen. Das bedeutet, Raum, Boden und Produkt müssen eine Temperatur von mindestens 15°C aufweisen.
Für die Verdünnung des Lacks oder die Verlängerung der offenen Zeit, nur unseren Verdünner DILUENTE V3a verwenden. Insbesondere für das Auftragen mit der Rolle, vor allem bei warmem Wetter, zu dem vermischten Lack 5-10% Verdünner hinzufügen. Für die Reinigung der Geräte unser Reinigungsmittel DILUENTE LAVAGGIO benutzen.
Die Lackoberfläche ist nach 48 Std. betretbar und erreicht die endgültige physikalische Widerstandsfähigkeit nach 7 Tagen.

Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten.

In unangebrochenen Originalgebinden bei kühler und trockener Lagerung mindestens 12 Monate haltbar.

Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.