

**TECHNISCHES MERKBLATT**

**15/04/97**

**V3a EK glänzender Lack**  
**OPACIZZANTE EK Mattiermittel**

**Best.Nr. VE3170**  
**Best.Nr SO1270**

**TECHNISCHE DATEN:**

Viskosität	21" Ford-Becher 4
Spezifisches Gewicht	1,03
Trockenzeit (staubfrei)	40 Minuten
Überlackierung nach	6 Stunden, innerhalb von 24 Std.
Zwischenschliff nach	8 Stunden
Durchtrocknungszeit	24 Stunden
(Obengenannte Daten entsprechen einer Raumtemperatur von +20°C und Luftfeuchte von 65%)	
Haftvermögen (Gitterschnitt)	100%
Buchholz-Härte:	125
Thermischer Schock (-20° C und +60° C) 12-Std.-Zyklen	ausgezeichnet
Abriebfestigkeit	
(Taber abraser Tester, Prüfscheibe CS10, Gewicht 1000g, 1000 Umdrehungen)	18 mg
Glanzabstufung (Glosswert)	90
mit 10 % Zusatz Mattiermittel OPACIZZANTE EK	75
mit 20 % Zusatz Mattiermittel OPACIZZANTE EK	50
durchschnittlicher Verbrauch	ca. 1 Liter für 8 - 10 m <sup>2</sup> pro Anstrich

**BESCHREIBUNG:**

Einkomponenten-PU-Lack, besonders geeignet für die glänzende, seidenmatte oder matte Versiegelung der Holzfußböden. Von ausgezeichnete Abriebfestigkeit, außerordentlicher Härte und Elastizität, kann er für alle Holzsorten verwendet werden. Der erwünschte Seidenmatteffekt ergibt sich durch die Zufügung des Zusatzes OPACIZZANTE EK (Best.Nr. SO1270) in einem zwischen 10 % und 20 % veränderbaren Verhältnis.

**VERARBEITUNG:**

Den Fußboden durch Abschleifen und eventuelles Ausspachteln vorbereiten, dann gründlich reinigen. Mit Streichbürste oder Rolle 3 Schichten von dem Lack auftragen; dabei, um die besten Ergebnisse zu bekommen, im Zeitabstand von mindestens 8 Stunden zwischen den Anstrichen leicht nachschleifen und den Holzstaub akkurat absaugen bzw. abwischen. Ohne den Zwischenschliff kann man nach 6 und innerhalb von 24 Stunden überlackieren (nach dieser Frist ist der Zwischenschliff unerlässlich).

Um die Verarbeitungszeiten zu verkürzen und den Versiegelungszyklus preiswerter zu machen, kann man 1 Voranstrich mit einer unserer Grundierungen auf Lösungsmittelbasis (im allgemeinen nach ca. 1 Stunde überlackierbar) und 2 Anstriche Lack V3a EK, entweder mit oder ohne Zusatz, auftragen. Der Zwischenschliff empfiehlt sich auch bei diesem Verfahren.

Im Falle von fetten oder exotischen Hölzern, um das Eindringen des Lacks ins Holz zu begünstigen, den ersten Anstrich V3a EK zu 10 - 20 % mit unserem Verdüner DILUENTE V3a verdünnen. Eine 5 - 10 %ige Verdünnung ist auch im Falle von großen Oberflächen zu empfehlen.

**HINWEISE:**

*DAS MATTIERMITTEL VOR GEBRAUCH SCHÜTTELN UND MIT DEM LACK GUT VERMISCHEN.*

Den Behälter gut verschlossen bewahren, nicht benutzte Reste des Produktes nicht wieder in den Behälter zurückschütten.

Es wird abgeraten, das Produkt bei Raumtemperaturen unter +15°C zu verwenden. Auch das Produkt muß Temperaturen von über +15°C vor dem Gebrauch aufweisen.

Für jegliche Verdünnung ist unser Verdüner DILUENTE V3a (Best.Nr. SO1010) zu gebrauchen.

Für die Reinigung der Geräte benutzen Sie unser Reinigungsmittel DILUENTE LAVAGGIO (Best.Nr. SO1020).

**Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!**

**Das Produkt V3a EK Lack ist mindestens 6 Monate haltbar, wenn es ungeöffnet in seinen Originalbehältern in trockenen und kühlen Räumen gelagert wird.**

**Das Produkt OPACIZZANTE EK Mattiermittel ist mindestens 12 Monate haltbar, wenn es ungeöffnet in seinen Originalbehältern in trockenen und kühlen Räumen gelagert wird.**

**N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.**