

**TECHNISCHES MERKBLATT**  
**V3a MATT/E**

rev. 09 del 25/01/98

**cod. VE3090E/VE3091E**

**TECHNISCHE DATEN:** *einer Raumtemperatur von +20°C und rel. Luftfeuchte von 65 % entsprechend*

Mischverhältnis nach Volumen	1 : 1
Viskosität der Komponente 1	22 " F4
Viskosität der Komponente 2	14 " F4
Spezifisches Gewicht	1,02
Dauer der Mischung	8 Std.
Trockenzeit (staubfrei)	30 Min.
Überlackierung nach / innerhalb	4 / 24 Std.
Zwischenschliff nach	4 Std.
Durchtrocknungszeit	24 Std.
Haftvermögen (Gitterschnitt)	100 %
Buchholz-Härte	90
Thermischer Schock ♦	ausgezeichnet
Abriebfestigkeit ♦♦	18 mg
Glanzwert	68 gloss
Durchschnittlicher Verbrauch pro Anstrich	8 - 10 m <sup>2</sup> /l

♦ 12 mal 12-Std.-Zyklus bei -20°C und +60°C

♦♦ Taber abraser Tester, Prüfscheibe CS10, Gewicht 1000g, 1000 Umdrehungen

**BESCHREIBUNG:**

Zweikomponenten-PU-Lack, geeignet für die seidenmatte Versiegelung von stark beanspruchten Holzfußböden. Von hoher Ergiebigkeit und Abriebfestigkeit. Er ist schnelltrocknend und verändert die natürliche Schönheit des Holzes nicht. Besitzt eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien und wird daher auch nach häufigen Wäschen mit Wasser und Reinigungsmitteln nicht angegriffen.

**VERARBEITUNG:**

Den Fußboden durch Abschleifen vorbereiten. Für das eventuell nötige Ausspachteln eine unserer Holzkittlösungen auf Lösungsmittelbasis verwenden. Nach dem mit dem feinkörnigen Schmirgelpapier durchgeführten Schleifen, den Staub sorgfältig absaugen und mit einem antistatischen Tuch abwischen. Vor der Mischung mit der Komponente 2 (Härter), die Komponente 1 (Lack) gut schütteln, um eine optimale Verteilung der Mattsubstanzen zu erreichen. Die beiden Komponenten mischen und *mindestens* 15 Minuten vor der Anwendung warten, damit deren Vorreaktion erfolgen kann.

Unter Beachtung der vorgeschriebenen Zeiten den Lack V3a MATT/E mit Breitpinsel oder mit Rolle auftragen. Es ist ratsam, zwischen den Anstrichen leicht zu schleifen und den Staub vollkommen zu entfernen.

Wir empfehlen, einen der nachstehenden Versiegelungszyklen anzuwenden:

- 3 Anstriche mit dem Lack V3a MATT/E.
- 1 Anstrich mit einer unserer Ein- oder Zweikomponenten-Grundierungen auf Lösungsmittelbasis und 2 Anstriche V3a MATT/E.
- Im Falle von exotischen oder fetten Hölzern: 1 Grundanstrich mit einem unserer glänzenden Zweikomponenten-Lacke auf Lösungsmittelbasis, verdünnt mit unserem Verdünner DILUENTE V3a zu 10 - 20 %, und 2 Anstriche V3a MATT/E.

**HINWEISE:**

Eine Raumtemperatur von mindestens +15 °C ist bei der Verarbeitung zu empfehlen. Auch das Produkt sollte vor dem Gebrauch der Raumtemperatur entsprechen

Für jede Verdünnung ist unser Verdünner DILUENTE V3a zu gebrauchen. Für das Auftragen mit der Rolle, besonders in den Sommermonaten, dem angemischten Lack 5 - 10 % Verdünner hinzufügen.

Für das Reinigen der Geräte und der Pinsel benutzen Sie unser Reinigungsmittel DILUENTE LAVAGGIO.

**Eventuelle Reste nicht auf den Erdboden und nicht in die Kanalisation schütten!**

**Das Produkt ist mindestens 12 Monate haltbar, wenn es ungeöffnet in seinen Originalbehältern in trockenen und kühlen Räumen gelagert wird.**

**N.B. Die in diesem Merkblatt angegebenen Informationen werden nach bestem Wissen und aufgrund unserer Erfahrungen erteilt. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Nutzungen des Produkts ist eine Haftung unsererseits jedoch ausgeschlossen.**