

AQUA Monopur



Anwendungsgebiete

- Wasserbasierte Parkettversiegelung für starke bzw. extreme Beanspruchung

Kurzcharakteristik

- **AQUA Monopur** ist ein 1K-Wassersiegel für starke Beanspruchung. Durch Einmischen des **AQUA Monopur-Härter**s wird die extreme Beanspruchung im Abrieb und eine sehr hohe Chemikalienbeständigkeit erzielt
- Polyurethan-Acrylat-Basis
- Für alle uns bekannten Holzarten geeignet, bei Exotenhölzern ist bis jetzt nur die Bogoussie mit Unverträglichkeitsreaktionen bekannt

Eigenschaften

- Sehr strapazierfähig
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Keine Geruchsbelästigung

Technische Daten

- Verbrauch bei Grundierung mit der Spachtel: ca. 30-40 g/m² pro Auftrag
Trockenzeit: ca. 20-30 min. je nach Baustellenbedingungen
- Verbrauch beim Versiegeln mit der Rolle: ca. 150-170 g/m² pro Auftrag
Trockenzeit: ca. 5 Stunden, je nach Baustellenbedingungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Kennzeichnung

Stammlack

- Vorschriften ADR/RID entfallen
- Kennzeichnungsfrei
- GISCODE ohne Härter: W3

Härter

- Vorschriften ADR/RID entfallen
- VbF: AIII
- Sicherheitsratschläge: S24
- Gefahrenhinweis: R43
- Gefahrenbezeichnung: Reizend
- Kennbuchstabe: X₁
- GISCODE mit Härter: W3/DD

Glanzstufen

- seidenmatt / extramatt

Lieferform

- 10 Liter Gebinde

Lagerbeständigkeit

- Mindestens 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde



AQUA Monopur

Verarbeitung

- **AQUA Monopur** vor Gebrauch gut schütteln!
- Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden
- Nach jedem Arbeitsgang die gesamte Fläche gut abtrocknen lassen
- Bei Bedarf 10% **AQUA Monopur-Härter** mit einer Bohrmaschine mit Rührstab einrühren

Grundanstrich

- **AQUA Monopur** mit der Versiegelungsrolle 250-15 auftragen
- Nach der Trocknung zwischenschleifen (Einscheibenmaschine, Körnung 80-100)
- Anstatt des Grundanstrichs können Sie den Lack auch zweimal spachteln, dann ist meistens kein Zwischenschliff erforderlich. Bei dieser Verarbeitung erhält man helle Böden.

Deckanstrich

- **AQUA Monopur** mit der Versiegelungsrolle 250-15 satt auftragen
- Die Rolle gut sättigen, Rolle nicht aufdrücken

Applikation

- 2x rollen mit Zwischenschliff
oder 2x spachteln und 2x rollen mit Zwischenschliff Körnung 80-100

Verarbeitungshinweise

- Wurde der Grundauftrag gespachtelt, sind **zwei** Deckanstriche aufzubringen
- Beim Spachteln ist das System für ein Non-Stop-Verfahren ausgelegt. Nicht über Nacht trocknen lassen, sonst können Haftungsprobleme entstehen
- **AQUA Monopur angerührt mit Härter** besitzt eine Topfzeit von ca. 1 Stunde

