

AQUA Secur



Anwendungsgebiete

- Wasserbasierte Parkettversiegelung für normale und starke Beanspruchung

Kurzcharakteristik

- Einkomponenten-Parkettsiegel auf Polyurethan-Acrylat-Basis mit hohem Festkörpergehalt und seidenmatter Oberfläche
- Für alle uns bekannten Holzarten geeignet, bei Exotenhölzern ist bis jetzt nur die Bogoussie mit Unverträglichkeitsreaktionen bekannt

Eigenschaften

- Selbstvernetzend
- Sehr strapazierfähig
- Sehr gute Abriebfestigkeit
- Gute Chemikalienbeständigkeit
- Sehr gute Schleifbarkeit
- Keine Geruchsbelästigung

Technische Daten

- Verbrauch bei Grundierung mit der Spachtel: ca. 30-40 g/m² pro Auftrag
Trockenzeit: ca. 20-30 min. je nach Baustellenbedingungen
- Verbrauch beim Versiegeln mit der Rolle: ca. 150-170 g/m² pro Auftrag
Trockenzeit: ca. 3-5 Stunden, je nach Baustellenbedingungen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Kennzeichnung

- Vorschriften ADR/RID entfallen
- Kennzeichnungsfrei
- GISCODE: W3

Glanzstufen

- seidenmatt

Lieferform

- 10 Liter Gebinde

Lagerbeständigkeit

- Mindestens 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde

Verarbeitung

- Versiegeln Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden
- Nach jedem Arbeitsgang die gesamte Fläche gut abtrocknen lassen

Grundanstrich

- **AQUA Secur** mit der Versiegelungsrolle 250-15 auftragen
- Nach der Trocknung zwischenschleifen (Einscheibenmaschine, Körnung 100)
- Anstatt des Grundanstrichs können Sie den Lack auch zweimal spachteln, dann ist meistens kein Zwischenschliff erforderlich. Bei dieser Verarbeitung erhält man helle Böden.

Deckanstrich

- **AQUA Secur** mit der Versiegelungsrolle 250-15 satt auftragen
- Die Rolle gut sättigen, Rolle nicht aufdrücken

Applikation

- 2x rollen mit Zwischenschliff
oder 2x spachteln und 2x rollen mit/ohne Zwischenschliff

Verarbeitungshinweis

- Wurde der Grundauftrag gespachtelt, sind **zwei** Deckanstriche aufzubringen

