


## KH-Top 98



### Anwendungsgebiete

- Lösemittelhaltige Parkettversiegelung für normale Beanspruchung
- Geeignet für Dielen und Parkett, auch auf Fußbodenheizung

### Kurzcharakteristik

- Einkomponenten-Parkettversiegelung auf Alkydharz-Basis
- Sauerstofftrocknendes, aromatenarmes System
- Geeignet für alle uns bekannten europäischen Holzarten
- Bei Hölzern, die öl- oder wachshaltig sind, empfiehlt sich die Verwendung von **Universalgrund / Preparo**

### Eigenschaften

- Befriedigende Abriebfestigkeit
- Gute Schleifbarkeit
- Gute Füllkraft

### Technische Daten

- Verbrauch beim Versiegeln mit der Rolle: ca. 100-120 g/m<sup>2</sup> pro Auftrag
- Trockenzeit: zwischen 24 und 48 Stunden pro Schicht, sie kann sich aber je nach Baustellenbedingungen wesentlich verlängern

### Kennzeichnung

- Vorschriften ADR/RID: UN-Nr. 1263 Farbe, 3, II
- VbF: A II
- Sicherheitsratschläge: S2, S16, S20, S21, S23, S24, S25, S29
- Gefahrenhinweis: R10
- Gefahrenbezeichnung: Entzündlich
- GISCODE: KH1

### Glanzstufen

- seidenmatt / glänzend

### Lieferform

- 10 Liter Gebinde

### Lagerbeständigkeit

- Mindestens 6 Monate im verschlossenen Originalgebinde

### Verarbeitung

#### Grundanstrich

- Grundieren Sie nur einwandfrei geschliffene, saubere und staubfreie Böden
- **KH-Top 98** mit der Versiegelungsrolle 250-12 gleichmäßig auftragen und nach dem Trocknen (mindestens 24 Stunden) zwischenschleifen (Einscheibenmaschine, Körnung 100)

#### Deckanstrich

- Die beiden Deckanstriche mit der gleichen Versiegelungsrolle auftragen, wobei zwischen beiden Aufträgen mindestens eine Trockenzeit von 24 Stunden liegen muß
- Liegen zwischen 1. und 2. Deckanstrich mehr als 48 Stunden, muß vorher zwischengeschliffen werden (Körnung 100)

### Applikation

3x rollen mit einem Zwischenschliff Körnung 100

### Verarbeitungshinweise

- Beachten Sie bitte, daß Schleifstaub von Öl-Kunstharz-Siegeln selbstentzündlich sein kann, auch von Altböden
- Die Trocknung von Öl-Kunstharzlacken kann sich durch Baustellenbedingungen und/oder durch sehr satten Auftrag wesentlich verlängern
- Die Versiegelung ist frühestens nach 24 Stunden vorsichtig begehbar und frühestens nach einer Woche voll belastbar

